



TEKNISK DATABLAD

KEIM LET SPARTELMASSE

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Let spartelmasse er en brugsklar spartelmasse på silikatbasis med lette tilslag. Velegnet til brug på mineralske underlag, både indendørs og udendørs.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Let spartelmasse anvendes til heldækkende udspartling af ujævne underlag med henblik på forberedelse til slutmaling (se afsnittet "Videre behandling"). Kan anvendes i forbindelse med opsætning af væv til armering.

3. PRODUKTEGENSKABER

- kan anvendes overalt
- meget let at forarbejde
- velegnet til maskinel forarbejdning
- let at slibe
- fin, ensartet overflade
- vandafvisende

Materialspecifikationer:

- Lagtykkelse: 0-3 mm
- Kornstørrelse: 0-0,5 mm
- Massefylde: ca. 1,5 g/cm³
- Dampdiffusionsmodstand s_d: ca. 0,05 m ved 2 mm lagtykkelse

Farvenuance:

Naturhvid og svarende til KEIM Palette exclusiv.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget skal være fast, rent, tørt og bæredygtigt. Løstsiddende materiale (også gammel maling) skal fjernes med stålborste, spartel eller højtryksspuler. Større reparationer skal udføres med en dertil egnet reparationsmørtel.

Anvendelse:

Spartelmassen er klar til brug. Massen omrøres grundigt inden brug. Påføres med stålbræt (ca. 2 mm).

Ved opsætning af væv påføres første spartellag (ca. 2 mm), vævet trykkes ind med stålbræt eller tør rulle, og overskydende spartelmasse glattes med stålbræt. Efter hærdning af første spartellag påføres det andet lag med stålbræt.

Den samlede lagtykkelse må ikke overstige 4 mm. Dybere huller forspartles.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse og vejrlig.

Tynde lag, tørt vejr: 1 dag

Tykkere lag, fugtigt vejr: flere dage

Fortynding:

Spartelmassen anvendes ufortyndet. (Hvis det er nødvendigt, kan der fortyndes med KEIM Special-Fixativ. Tilsætning af fremmede stoffer er ikke tilladt.

Forbrug:

Pr. mm lagtykkelse ca. 1,5 kg/m². Det nøjagtige forbrug fastlægges ved prøver på det konkrete underlag.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur minimum +8°C, relativ luftfugtighed maks. 80%. Må kun anvendes i tørt vejr. Må ikke påføres i direkte sol eller på solopvarmede underlag. Beskyt nyspartlede flader mod regn.

Rengøring af værktøj:

Rengøres straks med rent vand, når arbejdet afbrydes eller afsluttes.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 5 kg og 25 kg.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 6 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.



7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 14.

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

