



TEKNISK DATABLAD

KEIM LIGNOSIL[®] -SCUDO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Lignosil-Scudo er en farveløs specialgrunder i KEIM Lignosil-systemet. KEIM Lignosil-Scudo spærrer for gennemslag fra misfarvende træindholdsstoffer.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Indendørs: KEIM Lignosil-Scudo anvendes som grunder eller mellemstrygning i ikke-fugtbelastede indendørs miljøer.

Udendørs: KEIM Lignosil-Scudo anvendes som isolerende mellemstrygning mellem første og anden behandling med KEIM Lignosil-Color.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Sikker isolerende virkning
- Meget fine vedhæftningsegenskaber
- Vandbaseret
- Til inden- og udendørs brug
- KEIM Lignosil-Scudo skal altid overstryges med Keim Lignosil. (se nedenfor)

Sammensætning/oplysning om ingredienser

- Densitet ca. 1,0 g/cm³
- Bindemiddel: Akrylpolymerdispersion

Farver

Farveløs

4. FREMGANGSMÅDE

Forbehandling af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt, helt tørt (træfugtighed under 18 %), rent og støvfrit. Tidligere malingslag skal fjernes helt, afskallede flader skal slibes ned til det sunde træ.

Behandling:

KEIM Lignosil-Scudo påføres som grunder eller mellemstrygning indendørs eller som mellemstrygning udendørs. Påføring kan ske med pensel eller rulle. KEIM Lignosil-Scudo påføres ufortyndet. KEIM Lignosil-

Scudo skal altid overstryges med KEIM Lignosil-Inco (indendørs) eller Keim Lignosil-Color (inden- eller udendørs) som dæklag. Overhold tørretiderne!

Håndtering og anvendelse:

Materialet, som skal behandles, samt den omgivende temperatur skal ligge over +8 °C. Anvendes kun i tørt vejr. Må ikke påføres i stærkt solskin og ikke på solopvarmet underlag eller i kraftig vind. Efter påføring skal fladerne beskyttes mod hurtig udtørring, vind, regn og stærkt solskin.

Tørretid:

KEIM Lignosil-Scudo er støvtør efter ca. ½ time ved en temperatur på 23 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og kan overmales efter 12 timer. Ved en højere relativ luftfugtighed eller en lavere temperatur forlænges tørretiden tilsvarende. For at opnå en maksimalt isolerende virkning skal KEIM Lignosil-Scudo tørre fuldstændigt.

Forbrug:

Ved en enkelt grunding på ubemaledede, nye træoverflader anvendes ca. 0,1 l/m² KEIM Lignosil-Scudo alt efter træsort. Dette forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug er afhængigt af underlagets beskaffenhed og malemetoden og kan kun angives ved at prøve på en overflade.

Rengøring af værktøjet:

Med vand.

5. LEVERINGSFORM

Dåser eller spande på 2,5 l, 5 l.

6. OPBEVARING

KEIM Lignosil-Scudo kan opbevares i lukket emballage i kølige, men frostfrie omgivelser i ca. 12 måneder. Må ikke udsættes for varme og direkte sollys.



7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 08 01 12

Kun helt tømt emballage må afleveres til genvinding.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

MAL-Kode: 00-1 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

