



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM MARANO-LIGHT

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Marano-Light er en brugsklar let spartelmasse til indendørs på vægge og lofter. Optimeret til maskinel bearbejdning og en effektiv arbejdsgang, og med lette fyldstoffer for smidige og effektive forarbejdningsegen-skaber.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Marano-Light kan anvendes på alle indendørs overflader. Konsistensen er tilpasset maskinel påføring med høj materialelegennemstrømning for glatte overflader af høj kvalitet (Q3/Q4). KEIM Marano-Light er meget velegnet til spartling af store flader ved nybyggeri og renovering.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

- høj fyldningsevne
- optimeret for høj materialelegennemstrømning
- meget fin slibbarhed
- mindre slibestøv
- lettere arbejdsproces grundet den smidige konsisten
- mineralbaseret (<5 % org. andel)
- fyldstoffer: hvid dolomit og mikrokugler

### Farve:

Hvid

### Materialeegenskaber:

- Massefylde: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Lagtykkelse: op til maks. 5 mm
- Kornstørrelse: op til 0,15 mm

## 4. BRUGERVEJLEDNING

### Forbehandling af overflade:

Overflader skal være tørre, rene og fri for olie, fedt, støv og anden overflade-forurening. Beton og pudsede

overflader skal være helt tørre og hærdede. Restfugt i flader må ikke overstige 3%. Materialerester skal fjernes. Lunger udfyldes på forhånd, ujævnheder i overfladen udspartles fuldstændigt.

Til gamle underlag eller underlag med mindre revnedannelser (ikke statiske), kan der ilægges en egnet glasfiberfilt (fx Kobau Armiera Anstrichvlies) i den våde KEIM Marano-Light.

Overflader > glans 5 skal behandles med en KEIM Indendørsgrunder før påføring.

### Forarbejdning:

Anvend professionelt Airless sprøjteudstyr (fx ≥ Graco Mark 7) for at opnå de bedste resultater. Lad KEIM Marano-Light tørre fuldstændigt efter påføringen. Spartelmassen kan slibes med fint sandpapir (mindst korn 120).

### Tørretid:

KEIM Marano-Light tørrer bedst ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed og kan som regel overmales efter 24 timer. Ved højere relativ luftfugtighed og/eller lavere temperaturer øges tørretiden tilsvarende.

### Bemærk:

Anvend en 3/8 eller 1/2 tommers slange  
Dysetørrelse: ≥ 525  
Modtryk: > 150 bar

Afhængigt af temperaturen skal der anvendes varierende dysetørrelser. Det anbefales at teste for størrelsen på forhånd. Pistol- og enhedsfiltre skal fjernes! Ved optimal fordeling under sprøjtning skal der være en afstand på ca. 30 cm til overfladen. Pistolen skal holdes lodret mod overfladen. Ved påføring bevæges pistolen jævnt og parallelt med overfladen. Sprøjt dernæst vandret med pistolen og til sidst på kryds og tværs.

Alle KEIMs indendørs malingsystemer kan anvendes. Det anbefales at grunde med KEIM indendørsgrunder, hvis der males med KEIM-Ecosil-ME eller KEIM Mycal-Top.

Opbygning af gipspladesamlinger: Der henvises til gipspladeproducentens anvisninger.



### Forbrug:

Ca. 1 l/m<sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse. Dette forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug afhænger af overfladens beskaffenhed og typen af anvendelse, og kan kun bestemmes ved at lave en prøve på et lille område.

### Forarbejdningbetingelser:

Anvendes ikke ved høje lufttemperaturer, under forceret tørring eller ved temperaturer under +5 °C (luft og væg).

### Rengøring af værktøj:

Rengøres straks med vand ved afbrydelse af arbejdet og efter afslutning af arbejdet.

Sprøjteudstyr, følg sprøjteproducentens rengøringsanvisning.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

## 5. LEVERINGSFORM

PE-sæk eller spand, hver med 15 liter, hhv. 33 spande/palle og 40 sække/palle

## 6. OPBEVARING

Opbevares køligt, men frostfrit. Kan opbevares i uåbnet emballage i omkring 12 måneder. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 04 10.  
Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.

## 8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Overflader, der ikke skal behandles (fx glas, keramik, natursten etc.) beskyttes på passende vis. Stænk på omkringliggende flader skal omgående fjernes med vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Se EU-Sikkerhedsdatablad.

