



TEKNISK DATABLAD

KEIM MARANO-PRO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Marano-Pro er en allround spartelmasse, der kan anvendes til alle almindelige indendørs vægge og lofter, både i nybyggeri og ved renovering. KEIM Marano-Pro er klar til brug og egner sig primært til manuel påføring, men Marano-Pro kan, hvis det foretrækkes, også påføres maskinelt.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Marano-Pro er ideel til fuldpartling af væg- og loftsflader. KEIM Marano-Pro kan anvendes på mineralske, organiske og blandede overflader. KEIM Marano-Pro gør det muligt at opnå en fin hvid overflade med god styrke.

3. PRODUKTEGENSKABER

- høj fyldningsevne
- bred anvendelse
- fin overflade
- anvendelse både partielt og på hele flader
- kan trækkes ud til nul
- meget god slibbarhed
- mineralbaseret (<5 % org. andel)

Farve:

Hvid

Materialeegenskaber:

- Massefylde: ca. 1,75 g/cm³
- Lagtykkelse: op til maks. 4 mm
- Kornstørrelse: op til 0,15 mm - pH-værdi: ca. 9

4. BRUGERVEJLEDNING

Forbehandling af overflade:

Overflader skal være tørre, rene og fri for olie, fedt, støv og anden overflade-forurening. Beton og pudsede

overflader skal være helt tørre og hærdede. Restfugt i betonoverflader må ikke overstige 3 %. Materialerester skal fjernes. Lunger udfyldes på forhånd, ujævnheder i overfladen udspartles fuldstændigt.

Overflader > glans 5 skal behandles med KEIM Indendørsgrunder før påføring.

Forarbejdning:

Spartelmassen er klar til brug. Den trækkes på i et passende lag med en spartel, hvor man ikke må overskride en lagtykkelse på 4 mm. Dybere steder skal udspartles på forhånd. Den tørre overflade kan slibes med fint sandpapir (min. korn 120). Der skal anvendes egnet udstyr ved sprøjtepåføring såsom Airless-stempelpumpe (fx ≥ Graco Mark 7) eller snekkepumpe.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed. Gennemsnitlig tørretid: ca. 9-12 timer.

Bemærk:

Den spartlede overflade skal slibes og aftøres grundigt.

Alle KEIMs indendørs malingsystemer kan anvendes. Det anbefales at grunde med KEIM indendørsgrunder, hvis der males med KEIM-Ecosil-ME eller KEIM Mycal-Top.

Opbygning af gipspladesamlinger: Der henvises til gipspladeproducentens anvisninger.

Forbrug:

Ca. 1,75 kg/m² pr. mm lagtykkelse. Dette forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug afhænger af overfladens beskaffenhed og typen af anvendelse og kan kun bestemmes ved at lave en prøve på et lille område.

Forarbejdningbetingelser:

Anvendes ikke ved høje lufttemperaturer, under forceret tørring eller ved temperaturer under +5 °C (luft og væg).

Rengøring af værktøj:

Rengøres straks med vand ved afbrydelse af arbejdet og efter afslutning af arbejdet.



Sprøjteudstyr, følg sprøjteproducentens rengøringsanvisning.

5. LEVERINGSFORM

33 spande /palle
18 kg spand

6. OPBEVARING

Opbevares køligt, men frostfrit. Kan opbevares i uåbnet emballage i omkring 12 måneder. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 04 10.
Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Overflader, der ikke skal behandles (fx glas, keramik, natursten etc.) beskyttes på passende vis. Stænk på omkringliggende flader skal omgående fjernes med vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Se EU-Sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

