



TEKNISK DATABLAD

KEIM SECCOPOR[®] -FINO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Specialpuds med særdeles god transport af fugt og fremragende fugtighedsregulerende egenskaber. Normal pudsemørtel iht. DIN EN 998-1. Fabriksfremstillet tørtmørtel på kalkcementbasis med mineralske tilsætningsstoffer og specielle poredannende tilsætninger. Svarer til mørtel-kategori CS II.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Seccopor-Fino anvendes som dækkende puds i kombination med Seccopor-Grosso

- Til istandsættelse og hurtig udtørring af fugtbelastede vægge. Særlig velegnet i fugtige kælderrum, efter højvandskader, i historiske bygninger, ældre bygninger etc.
- Til fugtregulering i vådrum for forebyggelse af skimmelsvamp angreb.
- KEIM Seccopor-Fino kan også bruges udendørs. I så fald skal soklen dog være udført som beskrevet i informationsbrochuren "KEIM Seccopor". KEIM Seccopor-Fino er ikke egnet til brug på områder omkring sokler.

3. PRODUKTEGENSKABER

- Meget stor udtørringsevne på grund af en
- særlig poregeometri og ekstrem høj dif-
- fusionsevne
- Ved saltbelastning kombineret med høj fugtighed kan der transporteres salt til byggematerialets overflade; det kan i visse omstændigheder resultere i en begrænset mulighed for malebehandling (det anbefales at foretage en forundersøgelse med saltanalyse)
- Ubegrænset høj kapillær vandtransport (ikke hydrofoberet)
- Kan anvendes i maskiner
- Kornstørrelse: til 0,6 mm
- Rumvægt, frisk mørtel: ca. 1,6 kg/dm³
- Luftporeindhold ved frisk mørtel: > 20 %
- Fast mørtel densitet ca. 1,3 kg/dm³
- Porøsitet ved fast mørtel: ≥ 40 %

Farve:

Naturhvid

Materialespecifikationer iht EN 998-1:

Trykstyrke efter 28 dage:	Kategori CS II (1,5-5,0 N/mm ²)
Diffusionsmodstand μ :	≤ 11
Brandklasse:	A1
Kapillær vandoptagelse:	W0
Vedhæftningsstyrke:	≥ 0,08N/mm ² , ved brudmønster A, B eller C
Varmeledningsevne λ_{10} , dry:	≤ 0,39 W/(mK) for P = 50% ≤ 0,43 W/(mK) for P = 90% (tabelværdier iht. EN 1745)

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Underlaget skal være bæredygtigt og frit for snavs og støv. Pudsunderlag skal principielt gøres ru. Tørt og sugende underlag skal forvandes.

Anvendelse:

Posens indhold hældes i 5,5 – 6,5 l vand og blandes med et egnet blandeværktøj i ca. 1 – 2 minutter. Der må ikke iblandes andre tilsætninger.

Forarbejdningsstid: Anvendes straks efter blanding og inden for 30 minutter. Materiale, der allerede er afbundet, må ikke blandes op igen. (Seccopor-Fino kan også forarbejdes med gængse pudsemaskiner).

Opbygning af pudslag:

Pudsunderlaget udføres med KEIM Seccopor-Grosso. Når overfladen er gjort ru, kan der allerede dagen efter påføres KEIM Seccopor-Fino, der kan struktureres, filtses eller vandskures.

Minimumslagtykkelse for Seccoper-Fino:

Ved efterfølgende påføring af KEIM Purkristalat skal lagtykkelsen under alle omstændigheder være mindst 5 mm; en pudstykkelse på 7 mm pr. lag må imidlertid ikke overskrides.



Bearbejdningstemperatur

Bearbejdning må ikke udføres ved høje lufttemperaturer, kraftig træk eller ved temperaturer under 5 °C (luft og væg).

Bemærk:

Hvis underlaget indeholder salte, kan der på grund af den måde, pudsen tørrer på, forekomme saltudblomstring på overfladen af pudsen. Om nødvendigt kan disse saltudblomst-ringer børstes af.

Maling:

Kraftige sinterlag fjernes med dertil egnede fremgangsmåder. Påføring af maling må først foretages, når overfladen er hærdet og fri for salte. Der skal gå mindst 14 dage før malebehandling. Til indendørs brug anbefales KEIM Ecosil-ME til påføring. Til udendørs brug er KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat og KEIM Granital velegnet.

Forbrug:

Ca. 1,4 kg/m² pr. mm pudslag. Ved 5 mm puds-lag rækker 1 pose (25 kg) til et areal på ca. 3,5 m².

5. LEVERINGSFORM

Poser á 25 kg (palle= 36 x 25 kg = 900 kg)

6. OPBEVARING

Ved tør opbevaring (på trærist) er opbevarings-tiden 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 17 01 01

Undgå udslip af produktet til kloak. Rester hærdes med vand og bortskaffes som bygge affald. Tomme poser bortskaffes i henhold til myndighedernes bestemmelser.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Det mineralske bindemiddel reagerer alkalisk. Overflader, der ikke skal behandles, skal beskyttes ved tildækning.

Stænk på omkringliggende flader skal straks opløses med rigelige mængder vand og fjernes. Beskyt øjne og hud mod stænk.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

