



TEKNISK DATABLAD

# KEIM UNIVERSALPUDS-FIN 0,6 mm

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Universalpuds-Fin er en puds på kalkcementbasis med diverse tilslagsstoffer og fiberarmering til renovering og finpudsning af facader.

Kombineret med KEIM silikatfarver får du et komplet puds-/malingsystem.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

Som slutpuds til renovering og bearbejdning:

- af gamle, bæredygtige pudsede overflader (også kunstharpikspuds)
- af gamle, bæredygtige malede overflader (også kunstharpiksmaling)
- ud- og indvendig
- af revner

Ikke egnet til plastoelastiske underlag og underlag, der kan forsæbe.

KEIM Universalpuds-Fin er velegnet til maskinel forarbejdning. KEIM Universalpuds-Fin kan struktureres eller filtses.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

Bindemiddelbasis er hvid kalkcement med kalktilslag samt let tilslag og fiberarmering, vandafvisende.

### Materialspecifikationer:

Kornstørrelse:	0 – 0,6 mm
Pulvervægtfylde:	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Trykstyrke:	> 3,5 – 7,5 N/mm <sup>2</sup>
Diffusionsmodstand:	$\mu = \text{ca. } 8$

CE mærket iht. Pudsnorm: EN 998-1

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Klargøring af underlag:

Underlagets bæreevne undersøges. Løse dele af eksisterende lag fjernes mekanisk eller ved tilpasset højtrykspuling.

På gammel puds med grov struktur, ujævne underlag eller indmuret væv skal der anvendes KEIM Universalpuds (Standard med kornstørrelse på 1,3 mm) som første pudslag.

### Anvendelse:

Stærkt sugende underlag skal forvandes.

Vandforbrug: ca. 270-290 ml pr. kg (svarer til 5,4-5,85 l pr. sæk à 20 kg), blandet ved hjælp af piskeris eller pudsemaskine. Lag påføres med en tykkelse på min. 4 mm og maks. 8 mm. KEIM Universalpuds-Fin kan struktureres eller filtses (ved filtsning skal der først anvendes groft, derefter fint filtsebræt).

OBS: Materialet må ikke blandes for længe, da der i så fald er risiko for, at stabiliteten nedsættes betydeligt.

Materiale, der allerede er afbundet, må ikke blandes op igen.

### Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur må ikke komme under +5°C i arbejds- og tørringsfasen. Må ikke påføres underlag med direkte solindfald eller underlag, der er opvarmet af solen. Pudsede flader skal beskyttes mod direkte sol, vind og regn under og efter arbejdets udførelse.

### Efterbehandling:

Det nye pudslag skal beskyttes mod for hurtig udtørring og skal evt. fugtes med vand de første 2 dage efter strukturering eller filtsning for at hindre udtørring. Lokaler skal opvarmes med forsigtighed, da for hurtig opvarmning kan forstyrre de hydrauliske hærdningsreaktioner.

### Videre behandling:

Alle malingsystemer fra KEIM til udvendig og indvendig brug er velegnede. Kan overmales efter 10 dage. Hvis der skal males med KEIM Purkristalat, skal pudslaget være mindst 5 mm tykt.

Nødvendig forberedelse af udvendige flader:

Ætsning med KEIM ætsevæske, fortyndet med vand i forholdet 1:3, skyl efter med rent vand.



### **Forbrug:**

Ca. 1,2 kg/m<sup>2</sup> pr. mm pudslag.

Talangivelserne for forbrug er vejledende, idet forbruget afhænger af underlagets beskaffenhed og arbejdsmetoden. Man kan kun finde frem til det nøjagtige forbrug ved at lave en prøveflade på den konkrete bygning.

### **Rengøring af værktøj:**

Rengøres med vand straks efter brug.

## **5. LEVERINGSFORM**

Sække med 20 kg.

## **6. OPBEVARING**

Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i originalemballage. Holdbarhed 12 måneder.

## **7. BORTSKAFFELSE**

EU-affaldsnøgle: 17 01 01

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

## **8. SIKKERHEDSANVISNINGER**

Kalk og cement virker alkalisk i forbindelse med vand. Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

