



TEKNISK DATABLAD

KEIM SOLDALIT®-GROB

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Soldalit Grob er en utjevne silikatmaling til grunning og mellomstrøk. Produktet er en del av KEIM Soldalit-systemet som er basert på en bindemiddelskombinasjon av kiselol og kalivannglass. Denne bindemiddelskombinasjonen muliggjør maling med silikatfarger ikke bare på mineralske, men også på en rekke organiske underlag, direkte og uten bruk av heftegrunnere. Fordi den er pigmentert med værbestandige fyllstoffer og helt uorganiske pigmenter kombinerer KEIM Soldalit den klassiske silikatmalingens fordeler med underlag som tradisjonelt hører innunder organiske malingsystemer. KEIM Soldalit-Grob oppfyller kravene iht. DIN 18.363., 2.4.1.

2. BRUKSOMRÅDE

KEIM Soldalit-Grob brukes som grunning og som mellomstrøk i utjevningen av strukturforskjeller eller revner og sprekke-dannelser i forbindelse med renovering eller overmaling av bæredyktig organisk underlag, særlig på silikonharpiksbasert maling og puss, samt på mineralske underlag. Ikke egnet til: Tre, plastelastiske lag, bestemte oljemalinger, lakk og gassbetongmontasjedeler.

3. PRODUKTEGENSKAPER

- Bindemiddelbasis: Kombinasjon av kiselol og kalivannglass (= "sol-silikat")
- Kan brukes universelt (se over)
- Utjevne
- Alkalisk
- Ikke-brennbar
- Diffusjonsåpen, ikke filmdannende, mikro-porøs
- Inneholder ikke løse- og bløtgjøringsmidler

Produktdata:

- Tetthet: ca. 1,65 g/cm³
- Diffusjonsekvivalent luftlagstykkelse: $s_d \leq 0,01$ m
- Organiske deler: < 5 %
- PH-verdi: ca. 11

Fargenyanser:

Hvit og fargenyanser iht. KEIM Palette Exklusiv og KEIM Avantgarde. Kan kun brykkes med KEIM Soldalit-fargekonsentrater.

Viktig:

Det frarådes å blande produktet med fremmede produkter. Dette gjelder også for KEIM-produkter som ikke inngår i KEIM Soldalit-systemet.

4. BRUKSANVISNING

Forarbeid

Underlaget skal være tørt, bæredyktig, ikke smittende, rent og støvfritt. Løs maling fjernes enten mekanisk eller med høytrykksspyling. Ødelagte steder behandles med et egnet reparasjonsprodukt med tilsvarende struktur. Sinterlag skal fjernes. Sterkt sugende flater skal grunnes med KEIM Soldalit-Fixativ. På reparerte underlag, på større revner og dersom underlaget har store strukturforskjeller kan det være nødvendig å grunne med KEIM Contact-Plus i stedet for med KEIM Soldalit-Grob.

Påføringsmetoder:

KEIM Soldalit-Grob kan påføres med pensel eller rull (bemerkt at påføring med rull nedsetter virkningen ved slemming). Mellom påføringene skal det være en tørketid på minimum 12 timer.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk



Grunning:

KEIM Soldalit-Grob påføres normalt uforynnet eller eventuelt tynnet opp til ca. 5% med KEIM Soldalit-Fixativ. Ved sterkt sugende underlag kan det tynnes med maks. 10% (opp til maks. 1,8 liter pr. 18 kg maling) KEIM Soldalit-Fixativ.

Mellomstrøk:

Om produktet skal brukes til mellomstrøk påføres KEIM Soldalit-Grob uforynnet.

Toppstrøk:

KEIM Soldalit påføres uforynnet.

Anbefaling:

Ved etterfølgende reparasjoner gir påføring av uforynnet materiale med rull det beste resultatet.

Påføringsforhold:

Luft- og underlagstemperatur skal være $> + 5^{\circ} \text{C}$ under påføring. Påføres ikke i direkte sollys eller på solvarmt underlag. Beskytt de malte flatene mot direkte sol, vind og regn under påføring og i tørketiden.

Forbruk:

Til grunning (evt. mellomstrøk) med KEIM Soldalit-Grob på glatt underlag: Fra ca. 0,25 kg/m² KEIM Soldalit Grob.

Dette forbruket er veiledende. Det nøyaktige forbruket er avhengig av underlagets beskaffenhet og kan kun konstateres ved hjelp av prøvepåføring på det aktuelle underlaget.

Rengjøring av verktøy:

Straks etter bruk med rent vann.

5. LEVERINGSFORM

Spann med 5 kg og 18 kg.

6. LAGRING

Ca. 12 måneder i lukket emballasje ved kjølig og frostfri lagring. Beskyttes mot varme og direkte sollys.

Viktig: Produktrester fra åpnet emballasje skal fylles over på mindre emballasjer for å holde innholdet av luft i spennet så lavt som mulig.

7. AVFALLSHÅNDTERING

EU-avfallskode nr. 08 01 12

Rester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Avfallsemballasjen bør resirkuleres. Kun emballasje som er helt tom og tørr kan leveres til gjenvinning.

8. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Underlag som ikke skal males (f.eks. glass, naturstein, keramikk, osv.) tildekkes grundig. All sprut på omkringliggende flater eller områder der folk oppholder seg skal straks fjernes med rikelige mengder vand. Beskytt øyne og hud mot sprut. Innta ikke mat eller drikke under påføringen, og la være med å røyke. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Sikkerhetskode MAL: 00-3 (1993)

Vennligst les også produktets sikkerhetsdatablad.

De opplyste verdiene og egenskapene er et resultat av intensivt utviklingsarbeid og praktiske erfaringer. Våre muntlige og skriftlige anbefalinger skal betraktes som en hjelp til at velge blant produktene våre og danner ikke grunnlag for et kontraktforhold. Det fritar ikke kjøper og bruker fra deres plikt til selv å forsikre seg om at produktene våre egner seg til det ønskede bruksområde, og at de brukes på en faglig forsvarlig måte. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Det tas forbehold for endringer som brukes til forbedring av produktet eller produktets bruksegenskaper. Dette databladet erstatter tidligere utgitte versjoner

