



TEKNISK DATABLAD

KEIM ATHENIT[®]-FINO

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Athenit-fino er en brugsklar, universelt anvendelig kalkspartelmasse på basis af rent læsket kalk, der har lagret i mindst 3 år, og fint afstemt kalksand.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Athenit-fino kan anvendes indendørs til fuld spartling af store flader og til udbedring af mindre skader.

Olieholdige underlag er ikke egnede til påføring af KEIM Athenit-produkter.

3. PRODUKTEGENSKABER

KEIM Athenit-fino er en ægte kalkspartelmasse uden tilsætning af syntetiske bindemidler. KEIM Athenit-fino kan trækkes på både glat og struktureret og er særdeles let at forarbejde.

- Universelt anvendelig
- Uden syntetiske bindemidler
- Uden opløsningsmidler
- Uden vegetabilisk harpiks
- Afspændt
- Ikke brændbar
- Ekstrem dampdiffusionsevne
- Miljøvenlig
- Let at forarbejde

Materialspecifikationer:

- Massefylde: ca. 2,0 g/cm³
- Dampdiffusionsmodstand: $S < 0,02$ m
- Maksimal korntørrelse: 0,5 mm

Sammensætning:

Vand, calciumhydroxyd, calciumcarbonater, kalksand, naturlige kulhydrater, cellulose.

Farvetone:

Natur. Kan tones med KEIM Athenit-coloranti op til 10 % eller med KEIM dekorfarvepulver op til 3 %.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlaget:

Underlaget skal være bæredygtigt, tåle fugtning og være tørt, rent og frit for støv og fedt.

På glatte og/eller ikke mineralske samt blandede underlag anbefales grunding med KEIM Athenit-fondo eller KEIM Contact-Plus.

Anvendelse:

KEIM Athenit-fino oprøres grundigt med pisker, eventuelt tilsættes lidt vand eller KEIM kalkvand til der opnås den ønskede konsistens. Om nødvendigt fugtes underlaget let. Trækkes på med glittebræt i et lag på ca. 2 mm og efter 30 til 90 minutter struktureres eller glettes med svamp, børste, filtsebræt eller stålglittebræt (maksimal lagtykkelse 4 mm). For at opnå en finere overflade, kan det påførte lag af KEIM Athenit-fino forarbejdes med KEIM Athenit-liscio mens det endnu er vådt.

Forarbejdningsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på $> +5^{\circ}$ C

Forbrug:

ca. 2 kg/m² ved 2 mm lagtykkelse. Den anførte række evne er en vejledende værdi. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes ved prøvestrygning på stedet.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 24 kg.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder.



7. BORTSKAFFELSE

EU affaldsnøgle Nr. 10 13 99

Emballage skal tømmes helt, inden den afleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, keramik, træ etc.) skal afdækkes omhyggeligt. Stænk på omkringliggende flader og gangarealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand.

Beskyt øjne og hud mod stænk.

Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

