



TEKNISK DATABLAD

KEIM FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Fixativ er et binde-, fortyndings- og fikseringsmiddel af rent, flydende kaliumsilikat beregnet til de fleste KEIM silikatmalingsstyper.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Fixativ kan bruges som bindemiddel og fortyndingsmiddel til de rent silikatbaserede tokomponent farvesystemer KEIM Purkristalat og KEIM Dekorfarver.

KEIM Fixativ kan også bruges til fortynding inden for KEIM Granital systemet. Med fortyndet KEIM Fixativ kan man regulere eller reducere sugeevnen i et stærkt sugende mineralsk underlag eller fiksere og hærde et afsandede mineralsk underlag.

3. PRODUKTEGENSKABER

KEIM Fixativ forstener med underlaget til en meget holdbar løsning, samtidig med at diffusionsevnen bevares. KEIM Fixativ indeholder ingen organiske tilsætningsstoffer og er meget diffusionsåben.

- Forstener med underlaget
- Ekstrem vejrbestandig
- Ikke filmdannende
- Meget høj vanddampgennemtrængelighed
- Ikke brændbar
- Absolut UV-bestandig
- Modstandsdygtig over for svamp og alger
- Bestandig overfor industriel forurening
- Bestandig overfor opløsningsmidler
- Miljøvenlig
- Byggebiologisk neutral

Materialspecifikationer:

- Vægtfylde: ca. 1,17 g/cm³
- pH-Værdi: ca. 11,3

Farvenuance:

Gul, klar.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Det mineralske underlag skal have en god bæreevne og være tørt, rent, frit for støv og fedt.

Anvendelse:

Til forudgående grunding af stærkt sugende underlag og/eller afsandede underlag:

KEIM Fixativ, fortyndet med vand i forholdet 1:1 eller 1:2, påføres med en malebørste.

Til blanding af KEIM Purkristalat maling eller KEIM Dekorfarver:

5 kg. farvepulver røres op i 4 l. KEIM Fixativ.

Til fortynding af KEIM Purkristalat maling eller KEIM Dekorfarver, eller KEIM Granital:

Jf. de respektive tekniske datablade.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på > + 5° C.

Tørretid:

Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.

Forbrug:

Til en forgrunding på glat underlag:

Ca. 0,1 l/m² KEIM Fixativ (plus ca. 0,1 l/m² vand)

Det oplyste forbrugstal er en vejledende værdi og afhængig af underlagets sugsevne og struktur. Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygninger.

Rengøring af værktøj:

Rengør med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Dunke med 4 liter og 24 liter..



6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-4 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

