



TEKNISK DATABLAD

KEIM MARANO-ROLL

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Marano-Roll er en brugsklar rullespartelmasse til indendørs vægge og lofter. Påføring med rulle i kombination med gode slibeegenskaber muliggør en effektiv fremgangsmåde.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Marano-Roll er ideel til fuldspartling af alle indendørs overflader på væg- og lofter. KEIM Marano-Roll er egnet til effektiv påføring med rulle på store flader, til udglatning af ujævne eller ru vægflader og især til fuldspartling af gipsplader hvor kvalitetsniveau er Q3/Q4.

3. PRODUKTEGENSKABER

- arbejdsbesparende takket være den smidige konsistens
- høj fyldningsevne på ru overflader
- egnet til alle almindelige væg- og loftsflader
- let at slibe
- mineralbaseret (<5 % org. andel)
- fyldstoffer: Hvid dolomit og mikrokugler

Farve:

Lysegrå

Materialeegenskaber:

- Massefylde: ca. 1,1 g/cm³
- Lagtykkelse: op til maks. 5 mm
- Kornstørrelse: op til 0,35 mm - pH-værdi: ca. 9

4. BRUGERVEJLEDNING

Forbehandling af overflade:

Overflader skal være tørre, rene og fri for olie, fedt, støv og anden overflade-forurening. Beton og pudsede overflader skal være helt tørre og hærdede. Restfugt i betonoverflader må ikke overstige 3 %. Materialerester skal fjernes. Lunker udfyldes på forhånd, ujævnheder i overfladen udspartles fuldstændigt. Overflader > glans 5 skal behandles med KEIM Indendørsgrunder før påføring.

Forarbejdning:

Spartelmassen er klar til brug. Spartelmassen påføres og fordeles med egnet rulle. Udjævning af rullestruktur foretages umiddelbart efter med en spartel, og her må en maksimal lagtykkelse på 5 mm ikke overskrides. Dybere steder skal udspartles på forhånd. Vi anbefaler en grov strukturrulle som rulleværktøj. Den tørre overflade kan slibes med fint sandpapir (min. korn 120).

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed. Gennemsnitlig tørretid: ca. 24 timer.

Bemærk:

Den spartlede overflade skal slibes og aftøres grundigt.

Alle KEIMs indendørs malingsystemer kan anvendes. Det anbefales at grunde med KEIM indendørsgrunder, hvis der males med KEIM-Ecosil-ME eller KEIM Mycal-Top.

Opbygning af gipspladesamlinger: Der henvises til gipspladeproducentens anvisninger.

Forbrug:

Ca. 1 l/m² pr. mm lagtykkelse. Dette forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug afhænger af overfladens beskaffenhed og typen af anvendelse og kan kun bestemmes ved at lave en prøve på et lille område

Forarbejdningbetingelser:

Anvendes ikke ved høje lufttemperaturer, under forceret tørring eller ved temperaturer under +5 °C (luft og væg).

Rengøring af værktøj:

Rengøres straks med vand ved afbrydelse af arbejdet og efter afslutning af arbejdet.

5. LEVERINGSFORM

30 spande pr. palle

15 liter spand rektangulær (rullespand)



6. OPBEVARING

Opbevares køligt, men frostfrit. Kan opbevares i uåbnet emballage i omkring 12 måneder. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 04 10.

Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Overflader, der ikke skal behandles (fx glas, keramik, natursten etc.) beskyttes på passende vis. Stænk på omkringliggende flader skal omgående fjernes med vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Opbevares utilgængeligt for børn.

Se EU-Sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

