



TEKNISK DATABLAD

KEIM RESTAURO[®] FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Restauro-Fixativ er en brugsklar fortynder og grunder på sol-silikatbasis til KEIM Restauro-Lasur.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Restauro-Fixativ er især velegnet til laserende behandlinger på sandstens-overflader, f.eks. til farvetilpasning til den originale sten i forbindelse med saneringer. Fladerne skal være porøse (sugende).

KEIM Restauro-Fixativ kan blandes med KEIM Restauro-Lasur i ethvert forhold, alt efter den ønskede lasur-effekt.

KEIM Restauro-Fixativ anvendes også som henholdsvis grunder og for-fixering.

3. PRODUKTEGENSKABER

Materialoespecifikationer:

Vægtfylde: 1,05 cm³

Farvenuance:

farveløs, klar

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Det mineralske underlag skal være støvfrit, sugende og tørt. Dårligt hæftende, gamle malinger fjernes.

For-fixering:

Stærkt sugende eller afsandede underlag kræver en farveløs for-fixering med ufertyndet KEIM Restauro-Fixativ.

Lasurbehandlinger:

I forbindelse med udvendige behandlinger er to lasur-påføringer nødvendige på grund af krav om vejrbestandighed. Ønskes en særlig transparent effekt, er det muligt med én lasur-påføring, forudsat der for-fixeres med KEIM Restauro-Fixativ (farveløs).

Grundning:

Lasur grundstrygningen med KEIM Restauro-Lasur skal generelt påføres med pensel, stærkt fortyndet.

Blandingsforhold: 1:1 til 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ.

Slutbehandling:

Lasur-slutbehandlingen kan påføres med ufertyndet KEIM Restauro-Lasur eller, alt efter den ønskede lasur-effekt, fortyndet med KEIM Restauro-Fixativ.

Forbrug:

For-fixering: ca. 0,2 liter/m²
KEIM Restauro-Fixativ

Til to lasur-påføringer: 0,1 – 0,2 liter/m² KEIM
Restauro-Lasur og
0,1 – 0,4 liter/m² KEIM
Restauro-Fixativ

Det angivne forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på selve objektet.

Supplerende fugtbeskyttelse:

Især i forbindelse med tynde lag lasur kan det være nødvendigt med supplerende fugtbeskyttelsesforanstaltninger på stærkt vandbelastede flader eller som beskyttelse af Fugtfølsomme byggematerialer. I sådanne tilfælde anbefales en vandafvisende grundning med KEIM Silangrund og som fortynder til KEIM Restauro-Lasur: KEIM Special-Fixativ.

Tørretider:

Mellem for-fixering og lasurpåføring: 12 timer. Mellem lasur-påføringerne skal der være en tørretid på 24 timer.

Bemærk:

En efterbehandling med et hydrofoberings-middel er ikke nødvendig i forbindelse med KEIM Restauro-Lasur.

Rengøring af værktøjet:

Værktøjet skal rengøres med vand straks efter brug.



5. LEVERINGSFORM

Dunke med 5 liter og 20 liter.

6. OPBEVARING

KEIM Restauro-Fixativ kan opbevares 12 måneder, i lukket emballage, på et køligt, men frostfrit sted. Beskyttes mod hede og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 06 02 99

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

