



TEKNISK DATABLAD

KEIM RESTAURO[®] LASUR

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Restauro-Lasur er en brugsklar tyndlagsmaling på sol-silikatbasis til lasur-behandlinger på natursten. KEIM Restauro-Lasur er vandafvisende og opfylder kravene til DIN 18363.2.4.1.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Restauro-Lasur er, sammen med KEIM Restauro-Fixativ, særligt egnet til laseringer på sandstensoverflader – f.eks. til farve-tilpasning til den originale sten i forbindelse med saneringer.

KEIM Restauro-Lasur og KEIM Restauro-Fixativ kan blandes i ethvert forhold, alt efter den ønskede lasur-effekt. Til ringe sugende overflader anvendes KEIM Special-Fixativ som fortynder.

3. PRODUKTEGENSKABER

Materialoespecifikationer:

Vægtfylde: 1,2-1,3 g/cm³
Dampdiffusionsmodstand: S_d ≤ 0,01 m

Farvenuance

Iflg. KEIM Naturstens-farvekort og KEIM Palette eksklusiv.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag:

Det mineralske underlag skal være støvfrit og tørt. Dårligt hæftende, gamle malinger fjernes.

For-fixering:

Stærkt sugende eller afsandede underlag kræver en farveløs for-fixering med uforyndet KEIM Restauro-Fixativ.

Lasurbehandlinger:

I forbindelse med udvendige behandlinger er to lasur-påføringer nødvendige på grund af krav om vejrbestandighed. Ønskes en særlig transparent effekt, er

det muligt med én lasur-påføring, forudsat der for-fixeres med KEIM Restauro-Fixativ.

Grundning:

Lasur grundstrygningen skal generelt påføres med pensel, stærkt fortyndet. Blandingsforhold:

1:1 til 1:20 med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

Slutbehandling:

Lasur-slutbehandlingen kan påføres med uforyndet KEIM Restauro-Lasur eller, alt efter den ønskede lasur-effekt, fortyndet med KEIM Restauro-Fixativ eller KEIM Special-Fixativ.

Forbrug:

For-fixering:
ca. 0,2 liter /m² KEIM Restauro-Fixativ

Til to lasur-påføringer:

0,1 – 0,2 liter /m² KEIM Restauro-Lasur og
0,1 – 0,4 liter/m² KEIM Restauro-Fixativ

Det angivne forbrug er vejledende. Det nøjagtige forbrug kan kun konstateres ved prøvefelter på selve objektet.

Supplerende fugtbeskyttelse:

Især i forbindelse med tynde lag lasur kan det være nødvendigt med supplerende fugtbeskyttelsesforanstaltninger på stærkt vandbelastede flader eller som beskyttelse af fugtfølsomme byggematerialer.

Sådanne tilfælde anbefales en vandafvisende grundning med KEIM Silangrund og som fortynder til Restauro-Lasuren KEIM Special-Fixativ.

Tørretider:

Mellem for-fixering og lasur-påføring: 12 timer. Mellem lasur-påføringerne skal der være en tørretid på 24 timer. I tilfælde af en grundning med KEIM Silangrund skal den efterfølgende lasur-påføring følge efter ca. 4 timer.

Vigtigt:

En efterbehandling med et hydrofoberings-middel er ikke nødvendig i forbindelse med KEIM Restauro-lasur.



Rengøring af værktøjet:

Straks efter brug med vand

5. LEVERINGSFORM

Beholder med 1 l, 5 l og 15 l.

6. OPBEVARING

KEIM Restauro-Lasur kan opbevares 12 måneder, i lukket emballage, på et køligt, men frostfrit sted. Beskyttes mod hede og direkte sollys.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldskode nr. 08 01 12

Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

