



TEKNISK DATABLAD

KEIM TURADO

1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Turado er en universelt anvendelig fiberarmeret hæftepuds i naturhvid til renoveringsopgaver indvendigt og udvendigt. KEIM Turado er en puds i mørtelgruppe CS II iht. EN 998-1.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Turado er anvendelig på bæredygtige, mineralske underlag og gammel puds i mørtelgrupperne CS II, CS III og CS IV, kunstharpiksbundne påføringer og puds både ind- og udvendigt.

KEIM Turado er velegnet til påføring på og udjævning af gammel bæredygtig puds. Desuden er KEIM Turado særdeles velegnet som pudsløsning ved opsætning af armeringsnet (f.eks. KEIM Glasfaser-Gittermatte), samt som hæftepuds på glatte betonoverflader.

KEIM Turado er især egnet til pudsning og filtsning.

Produktet er ikke egnet til plastelastiske overflader samt letopløselige oliebaseerede overflader.

3. PRODUKTEGENSKABER

- naturhvid
- optimeret til filtsning
- særdeles god holdbarhed
- spændingsfri afbinding
- fiberarmeret

Materialoespecifikationer:

- Trykstyrke: CS II (ca. 4 N/mm²)
- Kornstørrelse: ca. 1,0 mm
- Farvetone: naturhvid
- Kapillær vandoptagelse: W1 (i h.t. EN 998-1)

4. FREMGANGSMÅDE

Forarbejde:

Undersøg om underlaget er bæredygtigt. Løstsiddende rester af tidligere lag fjernes f.eks. mekanisk eller ved højtryksspuling. Materiale, der forhindrer vedhæftning, som rester af

forskallingsolie på betonoverflader, fjernes. Store ujævnheder rettes først op partielt med et lag KEIM Turado.

Forarbejdning:

Blanding:

KEIM Turado (25 kg) blandes med 6,1 til 6,6 l rent vand med pisker til en passende halvfast konsistens uden klumper, hvorefter blandingen skal hvile lidt. Forarbejdningstiden er ca. 90 minutter afhængigt af vejrliget. Materiale, der er begyndt at blive stift, må ikke blandes op med vand igen. Påføringen kan foretages manuelt, med pudspumpe eller med pudsemaskine.

Lagtykkelse:

Forarbejdes i et eller flere lag med min. 3 mm, op til maks. 12 mm i alt.

Armering:

Ved heldækkende påføring eller reparation påføres KEIM Turado i ensartet lagtykkelse på underlaget og trækkes plant. Ved spartling på armeringsnet skal armeringsnettet opsættes i baner. Når armeringsnettet er sat op i underlagspudsen, trækkes KEIM Turado på fuldt dækkende vådt-vådt.

Slutpuds:

Ved anvendelse som slutpuds kan der filtses med et skumbræt!

Forbrug:

Forbrug: ca. 1,35 kg/m² pr. mm pudslag.

Særlige anvisninger:

Frisk påført KEIM Turado skal beskyttes mod for hurtig udtørring og mod slagregn. Må ikke påføres i direkte sollys eller ved kraftig blæst. Under forarbejdning og tørring må underlags- og omgivelsestemperaturen ikke komme under + 5 °C. Må ikke blandes med andre produkter. Der skal overholdes en standtid på 1 dag pr. mm pudslag, før der påføres slutpuds. Før overfladen males, skal den stå i mindst 10 dage. Værktøj rengøres med vand.

5. LEVERINGSFORM

Sække á 25 kg.



6. OPBEVARING

Opbevares tørt, frostfrit og beskyttet mod fugtighed i originalemballage. Holdbarhed 12 måneder.

7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 17 01 01

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Kalk og cement virker alkalisk sammen med vand. Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

