



## TEKNISK DATABLAD

# KEIM ROMANIT<sup>®</sup>-SLÆMNINSTILSÆTNING

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

KEIM Romanit-slæmningstilsætning er et pulveriseret mineralsk fyldstof til sammensætning i KEIM Romanit-Farve. KEIM Romanit-slæmningstilsætning indeholder værdifulde silikater af meget forskellig kornstørrelse i en afbalanceret fordeling.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Romanit-slæmningstilsætning tilsættes efter behov ved slæmmende- og/eller strukturudjævrende behandlinger med KEIM Romanit-Farve.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

Finkornet homogent pulver med en typisk øvre kornstørrelse på 0,5 mm. Kornstørrelsen og den mineralogiske sammensætning af KEIM Romanit-slæmningstilsætning er tilpasset sammensætningen med KEIM Romanit-Farve.

### Farve:

Lysegrå

## 4. BRUGERVEJLEDNING

Iblandning af KEIM Romanit-slæmningstilsætning vil blive bestemt af en forarbejder, der har erfaring med kalk. Denne beslutning træffes på baggrund af underlaget samt historiske erfaringer.

Reparerede og blandede underlag og/eller underlag med små revner op til 0,5 mm eller strukturforskelle skal grundes med KEIM Romanit-farve blandet med KEIM Romanit-slæmningstilsætning i forholdet 2:1.

KEIM Romanit-slæmningstilsætning og KEIM Romanit-Farve blandes under forsigtig omrøring dagen før anvendelse.

## 5. LEVERINGSFORM

Beholdere med 20 kg og 5 kg

## 6. OPBEVARING

KEIM Romanit-slæmningstilsætning er tørt og kan i uåbnet tilstand opbevares ubegrænset.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 08 01 12.

Kun helt tomme beholdere må indleveres til genbrug.

## 8. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Giscode: ikke relevant.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se EU-Sikkerhedsdatablad.

Anvendelsen af dette produkt fordrer en håndværksmæssig baggrund og sælges derfor kun til virksomheder.

De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.



### KEIM SCANDINAVIA A/S

Guldalderen 6 / DK-2640 Hedehusene / Tlf. +45 46 56 46 44  
www.keim.dk / kundeservice@keim.dk