



(comprobado según ZTV-ING). La posterior mano de fondo de pintura Concretal-W o Concretal-W-Grob debe aplicarse después de KEIM Silangrund al cabo de aprox. 4 horas; después de KEIM Silan 100 después de entre 4 y 24 horas.

En superficies de hormigón blandas y porosas, o sobre pinturas minerales antiguas, puede aplicarse una imprimación con KEIM Concretal-Fixativ como fijación previa.

Para igualar texturas y cubrir fisuras capilares sin movimiento, pueden aplicarse una o dos manos de fondo con KEIM Concretal-W-Grob.

### Aplicación

KEIM Concretal-W-Grob tiene que aplicarse a cepillo. KEIM Concretal-W puede aplicarse a cepillo, rodillo o pistola (ver Ficha Técnica sobre aplicación con airless).

### Aplicación a dos manos:

Mano de fondo:

25 kg de KEIM Concretal-W o KEIM Concretal-W-Grob se diluyen con máx. 2,5 lt de KEIM Concretal-Fixativ

Mano de acabado: KEIM Concretal-W sin diluir.

### Aplicación a tres manos:

Mano de fondo:

25 kg de KEIM Concretal-W-Grob se diluyen con máx. 2,5 lt de KEIM Concretal-Fixativ

Mano intermedia:

25 kg de KEIM Concretal-W-Grob se diluyen con máx. 1,25 lt de KEIM Concretal-Fixativ

Mano de acabado:

KEIM Concretal-W sin diluir.

La pintura KEIM Concretal-W o KEIM Concretal-W-Grob diluida debe removerse antes y durante el trabajo. No se deben añadir agua ni otras sustancias.

### Condiciones de aplicación:

A temperatura de ambiente y soporte entre +5°C y máx. 30°C, hasta máx. 80% de humedad relativa.

Aplicar sólo con ambiente seco. No aplicar al pleno sol o en superficies recalentadas por el sol, ni con viento fuerte. Las superficies recién pintadas deberán protegerse contra el secado excesivamente rápido, contra viento y lluvia.

### Tiempos de secado

Entre las distintas manos de pintura, se respetará un tiempo de secado mínimo de 12 horas. Después de un tratamiento previo con KEIM Silangrund, se aplicará la mano de fondo al cabo de aprox. 4 horas; después de KEIM Silan 100, al cabo de aprox. 4-24 horas.

### Consumo

Dos manos de KEIM Concretal-W:

0,35 kg/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-W

0,02 lt/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-Fixativ

Mano de fondo con KEIM Concretal-W-Grob

Mano de acabado con KEIM Concretal-W:

0,20 kg/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-W-Grob

0,02 lt/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-Fixativ

0,20 kg/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-W

Tres manos de KEIM Concretal-W:

0,45 kg/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-W

0,03 lt/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-Fixativ

Mano de fondo e intermedia con KEIM Concretal-W-Grob, Mano de acabado con KEIM Concretal-W:

0,35 kg/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-W-Grob

0,03 lt/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-Fixativ

0,20 kg/m<sup>2</sup> de KEIM Concretal-W

Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

### Espesor de la capa seca

100 - 150 micras, aplicando dos manos de KEIM Concretal-W sobre soporte liso.

### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

## 5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 kg y 25 kg

## 6. CONSERVACIÓN

KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-W-Grob y KEIM Concretal-Fixativ pueden almacenarse 12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra las heladas.



## **7. GESTIÓN DE RESIDUOS**

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12.  
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

## **8. INDICACIONES DE SEGURIDAD**

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Código de producto: M-SK 01

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

