



## FICHA TÉCNICA

# KEIM DOLOMITSPACHTEL

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla preparada al uso, de uso universal en interiores, en base mineral (contenido orgánico < 3%). El empleo de mármol blanco de dolomita como cargas asegura máxima capacidad de relleno y una aplicación especialmente sencilla.

## 2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Dolomitspachtel sirve para tendidos completos, p.ej. sobre revoque u hormigón y para la reparación de desperfectos. KEIM Dolomitspachtel puede emplearse en soportes minerales, orgánicos y mixtos, en paredes y techos.

## 3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Máxima capacidad de relleno
- De uso universal
- Aplicación puntual o en paños completos
- De fácil aplicación
- Aplicable a mano y a máquina (airless)
- Permite espesores mínimos
- Lijable
- En base mineral, contenido orgánico < 3%

### Tonalidad

Blanco

### Datos característicos

- Espesores de capa: 0 - 4 mm
- Granulometría: hasta 0,1 mm
- Peso específico: 1,7 - 1,8 gr/cm<sup>3</sup>
- Resistencia a la difusión del vapor de agua:  $s_d=0,02$  m para aprox. 1 mm de espesor
- pH: aprox. 9

## 4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

### Tratamiento previo del soporte

El soporte debe estar sano, seco y limpio. Las pinturas no firmes deben eliminarse. En soportes de hormigón, no debe superarse una humedad residual máxima del 3%.

### Aplicación

La masilla se suministra lista al uso. Aplicar capa fina a llana, no superando un espesor de capa máximo de 4 mm. Las zonas de más profundidad deben enmasillarse previamente.

En caso de incorporación de malla, aplicar una primera capa (aprox. 2 mm), colocar la malla apretando con llana o rodillo seco, y alisar la masilla sobrante con llana. Una vez seca la primera capa, aplicar una segunda capa a llana.

### Tiempo de secado

El tiempo de secado depende del espesor de capa, de la temperatura y humedad ambiental. Tiempo de secado promedio: 8 - 10 horas.

### Aviso:

Después de lijar y desempolvar la superficie, es recomendable aplicar una imprimación con KEIM Soliprim. Soliprim debería aplicarse a rodillo, no a cepillo.

### Pintura posterior

KEIM Dolomitspachtel puede pintarse con todas las pinturas de silicato KEIM para interiores.

### Consumo

Aprox. 1,8 kg/m<sup>2</sup> para 1 mm de espesor.

### Condiciones de aplicación

No aplicar con temperaturas altas, corriente de aire importante, ni a temperatura por debajo de +5° C.

### Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.



## 5. PRESENTACIÓN

Envases de 8 kg y 18 kg

## 6. CONSERVACIÓN

Aprox. 12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra las heladas.

## 7. GESTIÓN DE RESIDUOS


Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 12  
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

## 8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la ficha de datos de seguridad.

## 9. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

	
0402	
<b>KEIMFARBEN</b> GmbH Keimstrasse 16 D-86420 Diedorf 13 N°. 01 0022	
EN 15824:2009	
Revoque con ligantes orgánicos para su uso como recubrimiento interior para paredes, techos, columnas y paredes divisorias	
Adherencia:	≥ 0,3 M Pa
Conductividad térmica:	NPD
Comportamiento al fuego:	B-s1,d0
Sustancias peligrosas:	NPD

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

