



FICHA TÉCNICA

KEIM LIGNOSIL® ARTIS-DL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Lignosil-Artis-DL es el diluyente de silicato para KEIM Lignosil-Artis.

2. AREAS DE APLICACIÓN

Para diluir el producto KEIM Lignosil-Artis a fin de conseguir acabados entre semitransparentes y transparentes (veladuras). KEIM Lignosil-Artis se emplea en exteriores, para acabados decorativos sobre KEIM Lignosil-Color.

KEIM Lignosil-Artis/Artis-DL, debe utilizarse exclusivamente encima de KEIM Lignosil-Color.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Aspecto mineral mate
- Transpirable
- No forma película
- Ecológico
- Libre de disolventes y plastificantes
- Especialmente económica en el repintado

Datos característicos

- Densidad: aprox. 1,15 g/cm³

Tonalidad

Semitransparente, blanquecino

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte debe estar firme, seco, limpio y libre de cualquier partícula suelta, polvo, aceites y otras sustancias que afecten a la adherencia.

Aplicación

KEIM Lignosil-Artis puede aplicarse con brocha, rodillo o airless.

El efecto decorativo de KEIM Lignosil-Artis depende fundamentalmente de la herramienta elegida, la forma de aplicación, el número de aplicaciones y el grado de dilución (proporción entre KEIM Lignosil-Artis y Lignosil-Artis-DL). Se recomienda realizar pruebas en proporciones entre 1:1 y 1:20 (KEIM Lignosil-Artis : KEIM Lignosil-Artis-DL).

La mano de KEIM Lignosil-Artis se aplica sobre una superficie pintada previamente con KEIM Lignosil-Color, que debe estar seca. Pueden aplicarse varias manos.

Aviso: La aplicación semitransparente o en veladura, con KEIM Lignosil-Artis, puede sustituir la segunda capa de KEIM Lignosil-Color. ¡En caso de fondear con una sola mano de KEIM Lignosil-Color, se recomienda la posterior aplicación de dos manos de KEIM Lignosil-Artis/-DL!

Aviso: Cuando se pintan superficies de madera, pueden producirse alteraciones del color provocadas por componentes de la madera. Respecto a ello, observe la Ficha Técnica de KEIM Lignosil-Scudo.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > +5° C. Aplicar solo con ambiente seco. La humedad de la madera debe ser inferior al 18%.

Tiempos de secado

A 23° C y 50% humedad relativa, generalmente puede ser repintada al cabo de 12 horas. Con humedad más elevada y/o temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más prolongado.

Consumo

Según proporción de mezcla y por mano sobre KEIM Lignosil-Color, aprox. 0,1 lt/m².

El consumo indicado es orientativo. El consumo exacto depende de las características del soporte y la forma de aplicación, y deberá determinarse realizando muestras en obra.

Limpieza de herramientas

Con agua.



5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 lt

6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 12.

Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Código de producto: M-SK 01

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la Ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

