



FICHA TÉCNICA

KEIM MALLA DE FIBRA DE VIDRIO 4X4MM

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Malla de fibra de vidrio con tratamiento especial.

2. AREAS DE APLICACIÓN

Para armar sistemas SATE y para sanear grietas de mortero.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

No se desliza, resistente al álcali, cumple los requisitos del Instituto Alemán para la Técnica de la Construcción.

- Peso por superficie: aprox. 160 gr/m²
- Trama: aprox. 4 x 4 mm
- Resistencia a la
 ruptura: ≥ 1,75 kN/5 cm
- Consumo: aprox. 1,1 m²/m²

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Las placas de aislamiento, encoladas y fijadas con tacos según necesidad, deben estar secas, libres de polvo, limpias y planas.

KEIM Malla de fibra de vidrio se embebe en el centro o en el tercio superior del enlucido. El enlucido se aplica en toda la superficie, y la malla de fibra de vidrio se embebe en la masa fresca, sin que se formen pliegues. Solapar las tiras de malla aprox. 10 cm, y volver a cubrirla húmedo sobre húmedo con otra capa de enlucido. Los cortes que se realicen en la malla, p.e. en anclajes de andamio, deben ser cubiertos con una tira adicional de malla.

Condiciones de aplicación:

Temperatura de ambiente y soporte > + 5° C y hasta 80% de humedad ambiental durante la aplicación y el secado. No aplicar bajo incidencia directa del sol, en soportes recalentados por el sol, ni con viento fuerte.

Proteger las superficies después de la aplicación, contra un secado excesivamente rápido y contra la lluvia.

Aviso:

KEIM Malla de fibra de vidrio también puede emplearse para sanear grietas de mortero sobre soportes minerales macizos, en combinación con KEIM Universalputz.

5. PRESENTACIÓN

Rollos de 50 mt x 1,1 mt de ancho.

6. CONSERVACIÓN

Guardar en lugar seco.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: n° 10 11 03.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

No procede.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.



KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.

Octavio Lacante, 55 / 08100 Mollet del Vallès / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es