



FICHA TÉCNICA

KEIM REVERSIL®-SCHLÄMME

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Reversil-Schlämme es una lechada reversible de fondo para la protección de murales y soportes históricos en interiores.

2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Reversil-Schlämme se emplea para cubrir fisuras capilares o para igualar diferencias de textura, p.e. después de haber realizado reparaciones parciales en revoque. Los soportes adecuados son revoque, escayola, piedra arenisca, arenisca calcárea y pinturas antiguas bien adheridas. En combinación con los demás componentes del sistema KEIM Reversil, se pueden realizar las más variadas aplicaciones.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

KEIM Reversil-Schlämme es una pintura de fondo altamente transpirable, que, al igual que KEIM Reversil, puede ser eliminada con agua en un futuro sin alterar ni dañar el soporte.

- Reversible, puede eliminarse lavando con agua
- Iguala texturas
- Rellena fisuras
- Altamente transpirable
- Esponjable
- Aspecto mate mineral
- Estable a la luz

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,5 - 1,6 g/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: sd < 0,03 m

Tonalidad

Blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte debe estar sano, seco, limpio y libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes o con contenido en yeso, pueden recibir una imprimación con KEIM Reverfix para reducir su absorción.

Aplicación

Remover bien antes del uso. KEIM Reversil-Schlämme puede aplicarse a brocha, cepillo o rodillo, preferentemente sin diluir. KEIM Reversil-Schlämme sustituye la mano de fondo con KEIM Reversil blanco, y debe ser cubierta con KEIM Reversil, en cubriente o en veladura. Para la mano de fondo, KEIM Reversil-Schlämme también puede mezclarse en cualquier proporción con KEIM Reversil.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > + 5° C.

Tiempos de secado

Entre las distintas manos de pintura se debe respetar un tiempo de secado mínimo de 12 horas.

En espacios fríos y húmedos, se necesitará un tiempo de secado más largo.

Consumo

En soporte liso con absorción normal, para una mano de lechada:

aprox. 0,5 kg/m² KEIM Reversil-Schlämme

Para una mano de acabado posterior:

aprox. 0,15 lt/m² KEIM Reversil.

Los valores de consumo indicados son orientativos. El consumo exacto sólo puede determinarse mediante pruebas en el soporte a pintar.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

Eliminación posterior

Mojar el paramento con abundante agua, dejar actuar unos 10 minutos, y lavar con agua limpia y cepillo.



Sustancias ajenas

Para mantener las características específicas de KEIM Reversil-Schlämme, no deben añadirse sustancias ajenas.

5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 kg y 25 kg.

6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: nº 08 01 11.
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la ficha de datos de seguridad.

Observe la ficha de datos de seguridad. Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

