



FICHA TÉCNICA

KEIM REVERSIL®

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Reversil es una pintura reversible, lista al uso con aspecto mate mineral para la protección de murales y soportes históricos en interiores.

2. AREAS DE APLICACIÓN

KEIM Reversil puede emplearse sobre revoque, escayola, piedra arenisca, arenisca calcárea y pinturas antiguas bien adheridas. Por su elevada transpirabilidad y fácil eliminación posterior, KEIM Reversil es especialmente adecuada para proteger murales y soportes históricos. KEIM Reversil puede aplicarse tanto en cubriente como en veladura. En combinación con los demás componentes del sistema KEIM Reversil, se pueden realizar las más variadas aplicaciones.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

KEIM Reversil es una pintura protectora altamente transpirable, que puede ser eliminada con agua en un futuro sin alterar ni dañar el soporte.

- Reversible, puede eliminarse lavando con agua
- Altamente transpirable
- Esponjable
- Aspecto mate mineral
- Estable a la luz
- Flexible en sus posibilidades de acabado
- Sin adición de conservantes

Datos característicos

- Peso específico: aprox. 1,5 - 1,7 g/cm³
- Resistencia a la difusión del vapor de agua: sd < 0,03 m

Tonalidades

Blanco y tonos de la carta KEIM Palette exclusiv.
Todos los colores de KEIM Reversil pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción.

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

Preparación del soporte

El soporte debe estar sano, seco, limpio y libre de polvo y grasa. Los soportes muy absorbentes o con contenido en yeso, pueden recibir una imprimación con KEIM Reverfix para reducir su absorción. Las reparaciones nuevas con contenido en cal deben estar secas y tratarse dos veces con KEIM Neutralizador de pH, diluido 1:3 con agua. Para cubrir fisuras capilares e igualar diferencias de textura, se emplea la lechada KEIM Reversil-Schlämme.

Aplicación

KEIM Reversil puede aplicarse a brocha, cepillo o rodillo. Generalmente es suficiente la aplicación de dos manos.

Mano de fondo:

(Es recomendable su aplicación en color blanco.)

KEIM Reversil diluida con máx. 10% de agua.

Alternativa:

KEIM Reversil-Schlämme (disponible solo en blanco) preferentemente sin diluir.

Mano de acabado:

KEIM Reversil sin diluir.

Para realizar veladuras o murales en veladura, se diluirá KEIM Reversil con KEIM Reverfix hasta el grado de transparencia deseado.

Condiciones de aplicación

Temperatura de ambiente y soporte > + 5° C.

Tiempos de secado

Entre las distintas manos de pintura se debe respetar un tiempo de secado mínimo de 12 horas.

En espacios fríos y húmedos, se necesitará un tiempo de secado más largo.



Consumo

En soporte liso con absorción normal, para dos manos en cubriente:

Aprox. 0,3 lt/m² KEIM Reversil

Los valores de consumo indicados son orientativos. El consumo exacto sólo puede determinarse mediante pruebas en el soporte a pintar.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente después del uso con agua.

Eliminación posterior

Mojar el paramento con abundante agua, dejar actuar unos 10 minutos, y lavar con agua limpia y cepillo.

Sustancias ajenas

Para mantener las características específicas de KEIM Reversil, no deben añadirse sustancias ajenas.

5. PRESENTACIÓN

Envases de 5 lt y 15 lt.

6. CONSERVACIÓN

12 meses en envase cerrado y lugar fresco, protegido contra heladas. Proteger del calor y de la incidencia directa del sol.

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Catálogo europeo de residuos: n° 08 01 11
Llevar al reciclaje sólo los envases totalmente vacíos.

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Las superficies que no se vayan a pintar (p.ej. vidrio, piedra natural, cerámica, madera etc.) deben protegerse con medidas adecuadas. Lavar las salpicaduras en zonas adyacentes inmediatamente con abundante agua. Proteger los ojos y la piel contra salpicaduras. Guardar fuera del alcance de los niños.

Observe la ficha de datos de seguridad.

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

