



FICHE TECHNIQUE

KEIM ENDUIT EXCLUSIF F

1. DESCRIPTION

Enduit de parement minéral allégé de haute qualité. Il s'agit d'un mortier d'enduit de parement (CR) manufacturé, conforme à la norme DIN EN 998-1, à base de liants minéraux et de charges rigoureusement sélectionnées.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Perméabilité à l'eau liquide :
 - $w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{1/2}$
- Résistance diffusion vapeur d'eau :
 - $S_d \leq 0,1 \text{ m}$
- Granulométrie : env. 1 mm
- Disponibles en blanc naturel et dans toutes les teintes du nuancier KEIM EXCLUSIV avec un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0,7 (ou bien indice de luminance lumineuse $\text{HBW} \geq 30$).

3. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation du support :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être sains, secs, exempts de poussières et de graisses et de bonne planimétrie. Ils ne doivent pas être trop absorbants.

Appliquer sur les sous-enduits KEIM UNICAL ou KEIM MORTIER-COLLE 90. Sur tout autre support minéral (mortiers de type PII ou PIII selon la norme DIN V 18550) ou enduits à base de plâtre voire plaques de plâtre cartonées, appliquer au préalable KEIM SOUS-COUCHE INDUSIL.

Mise en oeuvre :

Effectuer un pré-mélange avec env. 6,5 litres d'eau par sac de 25 kg d'enduit, puis augmenter la quantité d'eau jusqu'à obtenir la consistance souhaitée. Ne pas dépasser 10 litres d'eau par sac.

Verser la quantité d'eau dans un récipient adapté (auge de maçon par exemple), saupoudrer l'enduit puis malaxer à faible vitesse à l'aide d'un agitateur mécanique. Laisser reposer quel-

ques minutes puis malaxer de nouveau brièvement.

Après gâchage, appliquer ENDUIT EXCLUSIF F une épaisseur de 3 mm environ, puis structurer soigneusement avec une taloche inox ou bien lisser l'enduit et le laisser tirer de 1 à 3h avant de le structurer avec une taloche éponge souple. Toujours travailler frais dans frais afin d'éviter les reprises. Veiller à toujours utiliser les sacs d'un même lot.

Application mécanique :

ENDUIT EXCLUSIF F peut être projeté à l'aide d'une projeteuse d'enduits dans la mesure où les épaisseurs d'application sont faibles. Il peut être également préparé dans un malaxeur en continu. Ajuster dans ce cas la quantité d'eau de gâchage en fonction de la consistance souhaitée.

Laisser reposer le produit quelques minutes, puis malaxer de nouveau avec un agitateur mécanique juste avant l'application.

L'application mécanisée de l'enduit gâché dans un malaxeur en continu sera effectuée de préférence avec une pompe à mortier à débit variable.

Après projection de l'enduit, le lisser puis le structurer si besoin en lui donnant l'effet recherché.

Conditions climatiques :

Températures de l'air et du support supérieures à 5°C pendant l'application et le séchage. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger les surfaces enduites d'un séchage trop rapide et protéger de la pluie.

Remarque :

Les enduits minéraux teintés peuvent, en fonction des conditions atmosphériques, présenter un aspect légèrement nuancé après séchage. Il s'agit d'un phénomène naturel qui ne pourra donner lieu à aucune réclamation. Il est recommandé d'approvisionner la quantité totale nécessaire pour le chantier afin d'éviter les différences de teintes.



Recouvrement :

ENDUIT EXCLUSIF F peut être recouvert de deux couches de peinture minérale KEIM SOLDALIT. Attendre au minimum 5 jours avant de peindre l'enduit.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

4. CONDITIONNEMENT

Sac de 25kg.

5. STOCKAGE

Conserver au frais, dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité. Durée maximale de stockage dans l'emballage d'origine : 12 mois.

6. DESTRUCTION

Code CED : 17 01 01.

Une fois durci, l'enduit peut être éliminé comme gravats.

7. CONSIGNES DE SECURITÉ

Giscode :ZP1.

Protéger les surfaces exposées, particulièrement les vitrages et les parties en pierre ou céramique. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

ÉDITION JUIN 2018



ZAC Les Portes du Dauphiné - 55 Chemin de Mûre
69780 Saint Pierre de Chandieu
Tél. : 04 72 09 05 09
Fax : 04 78 40 16 21