



FICHE TECHNIQUE

KEIM STUCASOL®-FONDO

1. DESCRIPTION

KEIM Stucasol-Fondo est une sous-couche garnissante à double liant sol-silicate qui permet de structurer le subjectile lors de son impression, et qui est teintée au même titre que l'enduit de finition (KEIM Stucasol) qui la revêt. KEIM Stucasol fondo remplit les conditions de conformité de la norme NFT 36005 Famille I - Catégorie 1b1 (produits contenant au plus 5 % de composés organiques selon le fascicule de documentation FD T 30-808 pour revêtements dits «minéraux»).

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Stucasol-Fondo opacifie et améliore l'accroche du subjectile pour faciliter le travail d'application de KEIM Stucasol, en particulier sur les sous-enduits neufs

3. PROPRIÉTÉS

KEIM Stucasol-Fondo a un très bon pouvoir d'accroche, laisse bien diffuser la vapeur d'eau et régule l'absorption du support.

- Densité : environ 1,6-1,8
- Epaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau : $S_d \leq 0,01$ m

Teinte :

KEIM Stucasol est disponible en blanc et dans la palette de couleurs du nuancier KEIM Exclusiv. Non disponible en concentré de teinte. Teintes spéciales sur demande.

4. APPLICATION DE PRODUIT

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être bien adhérents, solides, propres, secs, et non farinants. Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousses par grattage, brossage ou lavage haute pression ou par tout traitement adapté.

Mise en oeuvre :

Avant utilisation mélanger lentement KEIM Stucasol-Fondo dans son contenant avec un malaxeur. Diluer KEIM Stucasol-Fondo en fonction des besoins avec maximum 10% de KEIM Fixatif Soldalit.

Appliquer au rouleau ou à la brosse de façade.

Conditions d'application :

Température ambiante et du subjectile supérieure à 5°C pendant l'application et pendant la phase de séchage. Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la pluie.

Temps de séchage :

Environ 2 à 6 heures, en fonction de la température et de l'humidité relative de l'air.

Consommation:

Environ 250 g/m².

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Conditionnement :

Seau plastique de 5kg et 25 kg.

5. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec, frais et préservé du gel.

6. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 12

Ne recycler que les emballages vides.

7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitres, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec beaucoup d'eau. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.



Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

8. CERTIFICATIONS ET LABELS

KEIM Stucasol-Fondo est conforme au Protocole AFS-SET 2009 qui permet d'apposer un étiquetage A+ et caractérise les produits qui préservent la qualité de l'air intérieur grâce à une faible émission de COV.



Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.