



1. Termékleírás

A KEIM Concretal-Fixativ egy szilikát bázisú hígító és alapozó anyag beton alapfelületekre kifejlesztve. A termék káli-vízüveg és kovasav kötőanyag kombinációból, illetve szerves adalékokból áll.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Concretal-Fixativ hígító és adalék anyagként a következő KEIM Concretal-Betonvédő rendszerek szilikát bázisú festékeinél alkalmazható:

KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-W-Grob
KEIM Concretal-Lasur
KEIM Contact-Plus

A KEIM Concretal-Fixativ termékkel az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek szívóképességét lehet szabályozni, illetve csökkenteni.

3. Termék tulajdonságok

- Oldhatatlanul kikövesedik az alapfelülettel
- Időjárásálló
- Nem képez filmréteget
- Kiváló páraáteresztő
- Nem éghető
- Abszolút UV-álló
- Gomba- és penészálló
- Épület biológiailag kifogástalan
- Ellenáll az ipari gázoknak
- Oldószerálló
- Környezetbarát

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,05 g/cm³
- pH-érték: kb. 11,0

Színárnyalat:

Tejszerű

4. Kivitelezési utasítások

Aljzat előkészítés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.

Feldolgozás:

Erősen nedvszívó alapfelületek mélyalapozása:
A KEIM Concretal-Fixativ terméket hígítatlanul kefével kell felhordani.

A fedő betonvédő festékrendszerek hígítása normál, sima alapfelületeken:

KEIM Concretal-W/Concretal-W-Grob

Alapozó réteggént az alapfelület nedvszívó képességétől függően max. 10 % KEIM Concretal-Fixativ keverhető a KEIM Concretal-W festékhez (max. 2,5 ltr. fixativ 25 kg festék-hez), Fedőréteggént KEIM Concretal-W hígítatlanul.

KEIM Concretal-Lasur

Alapozó réteggént az alapfelület nedvszívó képességétől függően max. 20-50 % KEIM Concretal-Fixativ keverhető a KEIM Concretal-Lasur festékhez (kb. 0,2-0,5 ltr. fixativ 1 ltr. lazúrhoz), Fedőréteggént KEIM Concretal-Lasur hígítatlanul.

A lazúrozó rendszerek hígítása:

Alapozó és fedőréteggént a KEIM Concretal-Lasur festéket a kívánt lazúr hatás elérése érdekében KEIM Concretal-Fixativ anyaggal tetszőleges arányban hígítani kell.

Feldolgozási körülmények:

A kivitelezés és a száradás alatt az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

Száradási idő:

Mélyalapozó és alapozóréteg, illetve egymást követő rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Mélyalapozó réteggént sima alapfelületen:
Kb. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Concretal-Fixativ.

A fent megadott értékek csak irányadók, melyek az alapfelület nedvszívó képességétől és struktúrájától függnnek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatóak meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A KEIM Concretal-Fixativ alkális termék. A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. Gyermekek elől, el kell zárni!

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslatunk segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A szilícium használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

