



1. Termékleírás

A KEIM Contact-plus-Grob egy jól töltött felújító alapozó festékbevonat (diszperziós-szilikátfesték megfelel a DIN 18363, 2.4.1 előírásainak) tiszta akril adalékkal, üvegszállal, és megfelelő méretű és alakú kiváló minőségű töltőanyagokkal.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Contact-Plus-Grob tapadóhidat képez jól tapadó, régi műanyag-kötésű bevonatokon a további KEIM diszperziós-szilikát festékek alá és/vagy kiegyenlíti a felület strukturális különbségeit, illetve eltömíti a max. 1 mm-es hajszálrepedéseket. Kivételt jelent rugalmas vagy elszapadosodásra hajlamos régi bevonatok (pl. egyes olajfestékek).

3. Termék tulajdonságok

- Tapadóhidat képez a szerves, régi bevonatok és az azt követő KEIM diszperziós-szilikát festékek között.
- Eltömíti a repedéseket (max. 1 mm-ig).
- Kiegyenlíti a strukturális különbségeket.
- Nem képez filmréteget
- UV-álló
- Nem éghető

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,70 g/cm³
- Páradiffúziós ellenállás $S_d = 0,02$
- Max. szemcseméret: 1 mm
- pH-érték: kb. 11,4

Színárnyalatok

Fehér

4. Kivitelezési utasítások

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. A régi szerves-kötésű bevonatok laza részeit, mint például a szennyeződések mechanikai módon, vagy nagynyomású vízszugárral el kell távolítani.

A hibahelyek kijavítására KEIM Spachtel, KEIM

Porosil-Spachtel, vagy KEIM Concretal-Fein-spachtel alkalmas. Azokon a helyeken ahol javítás szükséges, a régi festékrétegeket maradéktalanul el kell távolítani.

Feldolgozás:

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot nem nedvszívó alapfelületeken hígítatlanul, kefével egyenletesen, keresztirányban kell felhordani. Nedvszívó alapfelületeken szükség szerint a KEIM Contact-Plus-Grob 10 %-ig KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, vagy KEIM Concretal-Fixativ anyaggal hígítható (25 kg festékhez 2,5 liter hígító).

További rétegek:

A KEIM Contact-Plus-Grob alapozóréteget minden esetben két rétegben KEIM Granital, KEIM Soldalit vagy KEIM Concretal-W anyagokkal át kell vonni.

Köztesréteg hígított Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ 10 kg festékhez).

Fedőréteg KEIM Granital, hígítatlanul.

A KEIM Contact-Plus-Grob anyagot max. 10 %-ig KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W, vagy KEIM Farbkonzentraton anyagokkal lehet színezn.

Feldolgozási körülmények:

A levegő és aljzat hőmérséklete $> +5$ °C. Nem szabad közvetlen napsugárzásnál, illetve naptól felhevített alapfelületek esetében dolgozni. A bevont felületeket a munkavégzés alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről, és esőtől.

Száradási idők:

A rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagszükséglet:

Sima, nem nedvszívó alapfelületek esetén:

Kb. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus-Grob.

Sima nedvszívó alapfelületek esetén:

Kb. 0,6 kg/m² KEIM Contact-Plus-Grob.

A megadott értékek csak irányadóak, melyek az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függnnek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatóak meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal bő vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 25 kg-os vödör.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, természetes, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől védeni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újíítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

