



1. Termékleírás

A KEIM Contact-plus egy jól töltött felújító alapozó festékbevonat (diszperziós-szilikátfesték megfelel a DIN 18363, 2.4.1 előírásainak) tiszta akril adalékkal, üvegszállal, és megfelelő méretű és alakú kiváló minőségű töltőanyagokkal.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Contact-Plus tapadóhidat képez jól tapadó, régi műanyag-kötésű bevonatokon a további KEIM diszperziós-szilikát festékek alá, és ezt pl. akkor és ott célszerű alkalmazni, ahol a régi szerves bevonatok környezetterhelés vagy egyéb okok miatt nem távolíthatóak el (marathatóak le). Kivételt jelent rugalmas vagy elszappanosodásra hajlamos régi bevonatok (pl. egyes olajfestékek).

Ásványi alapfelületeken vagy szerves bevonatokon eltömíti a max. 0,5 mm-es repedéseket és kiegyenlíti a felület strukturális különbségeit.

3. Termék tulajdonságok

- Tapadóhidat képez a szerves meglévő bevonatok és az azt követő KEIM diszperziós-szilikát festékek között.
- Eltömíti a repedéseket (max. 0,5 mm-ig).
- Kiegyenlíti a strukturális különbségeket.
- Nem képez filmréteget
- UV-álló
- Nem éghető

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,70 g/cm³
- Páradiffúziós ellenállás $S_d = 0,02$
- Max. szemcseméret: 0,5 mm
- pH-érték: kb. 11,4

Színárnyalatok:

Fehér

4. Kivitelezési utasítások

Az aljzat előkészítése:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. A régi szerves

kötésű bevonatok laza részeit, mint pl. a szennyeződések mechanikai módon, vagy nagynyomású vízszaggal el kell távolítani.

A hibahelyek kijavítására KEIM Spachtel, KEIM Porosil-Spachtel, vagy KEIM Concretal-Fein-spachtel alkalmas. Azokon a helyeken ahol javítás szükséges, a régi festékrétegeket maradéktalanul el kell távolítani.

Feldolgozás:

A KEIM Contact-Plus anyagot nem nedvszívó alapfelületeken hígítatlanul, kefével egyenletesen, keresztirányban kell felhordani.

Nedvszívó alapfelületeken szükség szerint a KEIM Contact-Plus 10 %-ig KEIM Fixativ, KEIM Special-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ, vagy KEIM Concretal-Fixativ anyaggal hígítható (25 kg festékhez 2,5 liter hígító). A KEIM Contact-Plus felhordható szórással is (fúvóka: 0,94 mm vagy 0,037 inch).

További rétegek:

A KEIM Contact-Plus alapozóréteget minden esetben egy vagy két rétegben KEIM Granital, KEIM Soldalit, vagy KEIM Concretal-W festékekkel át kell vonni.

Világos színárnyalatoknál (Árcsoport I) elegendő egy fedőbevonat, hígítatlanul.

Sötét színárnyalatoknál (Árcsoport II) két további réteg szükséges:

Köztesréteg hígított Granital (max. 2 l KEIM Special-Fixativ 10 kg festékhez).

Fedőréteg KEIM Granital, hígítatlanul.

A KEIM Contact-Plus anyagot max. 10 %-ig KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W, vagy KEIM Farbkonzentraten anyagokkal lehet színezn.

Feldolgozási körülmények:

A levegő és aljzat hőmérséklete > +5 °C. Nem szabad közvetlen napsugárzás mellett, illetve nap által felhevített alapfelületek esetében dolgozni. A bevont felületeket a munkavégzés alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélétől, és esőtől.

Száradási idők:

A rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagszükséglet:

Sima, nem nedvszívó alapfelületek esetén:

Kb. 0,4 kg/m² KEIM Contact-Plus.

Sima nedvszívó alapfelületek esetén:

Kb. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus.

A megadott értékek csak irányadóak, melyek az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függenek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapítható meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal bő vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 25 kg-os vödör.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől védeni kell.

Gyermekek előtt, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használatosságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

