



1. Termékleírás

A KEIM Design-Fixativ egy felhasználáskész szililikát bázisú hígító és alapozó anyag a KEIM Design-Lasur termékhez.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Design-Fixativ kiválóan alkalmas erősen nedvszívó alapfelületek alapozására és hígítóként az áttetsző KEIM Design-Lasur termékhez. Szintén alkalmas hígítóként a KEIM AquaRoyal-Lasur termékhez is.

3. Termék tulajdonságok

A KEIM Design-Fixativ és a KEIM Design-Lasur két vagy három rétegű bevonat lehetővé teszi a nagyon áttetsző és különösen az alapszínekkel történő lazúr kialakítást. Kiválóan alkalmas azonos alapszínű különböző hígításfokban történő alkalmazásánál is, a különleges effektusok elérése érdekében.

A KEIM Design-Lasur rendszer színes felülete:

- Abszolút fényálló
- Időjárásálló
- Nem terheli a környezetet
- Ásványi matt megjelenés

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,0 -1,1 g/cm³
- Ph-érték: kb. 11

Színárnyalatok:

Tejszerű

4. Kivitelezési utasítások

A KEIM Design-Fixativ különösen a nagy arányú vagy az alapszínű hígításával készített lazúrokhoz ajánlott. A munkálatok megkezdése előtt és alatt a lazúr keveréket mindig homogénre kell keverni. Vízet vagy egyéb anyagot nem szabad hozzáadni! A készre kevert lazúrt kefével (pl. ovális KEIM Lazúrkefe) keresztirányú technikával

kell felhordani. A lazúr felhordásánál gyorsan, nedves állapotban kell dolgozni és kerülni kell a réteg átfedéseket.

Tanács:

A KEIM Design-Lasur rendszer komponensei, KEIM Design-Lasur, KEIM Design-Base, KEIM Design-Fixativ termékek egymással tetszőleges arányban keverhetők. A KEIM Design-Base egy szép áttetsző, ideálisan feldolgozható és rétegvastagságú lazúrbevonatot biztosít. A KEIM Design-Fixativ a nagyon áttetsző és ragyogó lazúrbevonatokhoz.

Feldolgozási körülmények:

Az aljzat és a levegő hőmérsékletének 5-30°C között kell lennie. Kizárólag száraz alapfelületre és kültérben csak száraz időben feldolgozható. Nem szabad erős napsütésben, napsugárzástól felmelegedett aljzatra, illetve erős szélben az anyagot alkalmazni. A frissen festett felületeket a gyors kiszáradástól, a szélről, és az esőtől védeni kell.

Száradási idők:

Két lazúrréteg felhordása között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Keverési aránytól függően, rétegenként: kb. 50 ml/m² készre beállított Design-Lasur és Design-Fixativ lazúr keverék.

A megadott értékek csak irányadók, nagymértékben függenek a kívánt lazúr hatástól, a feldolgozás módjától és magától az alapfelülettől is. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatók meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékulcs sz. 06 02 99.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

Termékkód: M-SK 01

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A szilícium használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

