

KEIM Innotop®-Grob Beltéri, töltött szol-szilikátfesték



1. Termékleírás

A KEIM Innotop-Grob egy felhasználásra kész beltéri, töltött szol-szilikátfesték a DIN EN 13 300 szerint (megfelel a DIN 18363, 2.4.1 diszperziós-szilikátfestékek előírásainak is).

2. Alkalmazási terület

A KEIM Innotop-Grob minden szokásos beltéri fal és mennyezeti felületen alkalmazható, ahol töltött, struktúra kiegyenlítő alapozó bevonatra van szükség. Nem alkalmas olyan aljzatokon, ahol só kivirágzás van, illetve fa és lakkozott felületeken.

3. Termék tulajdonságok

- Kiváló fedőképesség
- Kiváló feldolgozhatósági tulajdonságok
- Gazdaságos anyag felhasználás
- Nagyon jó páraáteresztő
- Nem éghető
- Feszültségmentes
- Ökológiailag kifogástalan
- Oldószer- és lágyítószer mentes
- Egészségre ártalmatlan

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,5 g/cm³
- Szervesanyag tartalom: < 5%
- pH-érték: kb. 11
- Diffúziós egyenértékű légréteg vastagság: $S_d \leq 0,01 \text{ m}$
(megfelelő páradiffúziós-áramsűrűség: $V \geq 2000 \text{ g/m}^2\text{d}$)

Színárnyalatok

Fehér

4. Kivitelezési utasítások

Az aljzat előkészítése, és feldolgozás

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie. A kivitelezés és a száradás alatt az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

Gipsz alapú simítóanyagokkal javított felületeknél mélyalapozó használata nem szükséges.

A további rétegek felületi homogenitásának optimalizálása érdekében, különösen nem megfelelő fényviszonyok mellett, egy KEIM Soliprim mélyalapozó alkalmazása javasolt. Szórt fény esetén az alapfelület megfelelő alapozásával, illetve alkalmas szerszámokkal és különös gondossággal kell a munkát elvégezni.

A KEIM Innotop-Grob bármilyen arányban KEIM Innotop anyaggal keverhető.

A KEIM Innotop-Grob felhordható ecsettel, hengerrel, vagy szórással (fúvóka: 0,94 mm, ill. 0,037 inch). A hígítás alapvetően vízzel történik.

Alapozóréteg: 10 l KEIM Innotop-Grob max. 1 l tiszta vízzel hígítható.

Fedőréteg: Hígítatlan KEIM Innotop.

Száradási idők:

Normál klíma esetén (20°C és 65% relatív páratartalom) a két réteg felhordása között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Sima alapfelületekre kb. 150 ml/m²/réteg KEIM Innotop-Grob szükséges, ami erősen függ az alapfelülettől és kivitelezés módjától.

Szerszámok tisztítása

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 15 ltr.-es vödör.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A szí használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

