



1. Termékleírás

Hidraulikus kötésű, trassz, cement bázisú, illetve fagyálló dolomithomokot, és egyéb adalékanyagokat tartalmazó szárazhabarcs. A DIN EN 998-1 szerinti normál vakolat. Szilárdsága megfelel a DIN V 18550 szerinti CS IV, illetve P III. habarcs osztálynak. A KEIM Porosan-Trass-Zementputz kielégíti a WTA 2 9-04/D adatlap követelményeit, mint előfröcskölő, hálósan felhordva, maximum 50% fedésig, illetve rendelkezik WTA tanúsítvánnyal.

2. Alkalmazási terület

- Előfröcskölőként:
A KEIM Porosan-Trass-Zementputz alkalmas előfröcskölő tapadóhídként a nem nedvszívó falazatok és a KEIM Porosan-Trass-Sanierputz, illetve a KEIM Porosan-Ausgleichsputz vakolatok alá.
- Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lábazati vakolatként:
A KEIM Porosan-Trass-Zementputz alkalmas teljes felületű vakolatként talajszint alatti területekre. A KEIM Porosan Dichtungsschlämme termékkel együtt alkalmas függőleges épületszigetelésként kül- és beltérben.
A KEIM Porosan-Trass-Zementputz alkalmazható a talajszint felett 30 cm magasságig lábazati vakolatként is.

3. Termék tulajdonságok

- Szemcseméret: 0 – 5 mm
- Hidraulikus kötésű
- Nagyon jó tapadás
- Többféle alkalmazás
- Kiváló fagyálló
- Ellenáll a felfröccsenő víznek és nedvességnek

Anyagjellemzők:

- Nyomószilárdság: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$, CS IV
- Éghetőség: A 1
- Páraáteresztő-képesség μ : kb. 20
- Vízfelvétel: $> 1,0 \text{ kg/m}^2$ 24 óra után
- Vízfelvételi osztály: W2

- Tapadó szilárdság: $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
- Hővezető képesség:

$$\lambda_{10, \text{dry}}: \leq 0,83 \text{ W/(mK)}, P = 50\%^*$$
$$\leq 0,93 \text{ W/(mK)}, P = 90\%^*$$

(* EN 1745 szerinti táblázati érték)

4. Kivitelezési utasítások

Az aljzat előkészítése:

- Előfröcskölőként:
A régi sóval szennyezett vakolatot a látható károsodás határa felett kb. 80 cm-el (nagyon fontos!) a hordképes falazatig el kell távolítani. A sótartalmú törmelékkel el kell szállítani. Porladó fugákat 2 cm mélységig ki kell kaparni. A málló téglákat fel kell újítani.

A falazatot szárazon meg kell tisztítani (drótkefe), majd portalanítani kell (sűrített levegővel).
- Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lábazati vakolatként:
A talajszint alatt, ha lehetséges az alapig a falazatot szabaddá kell tenni.

Feldolgozás:

- Előfröcskölőként:
1 zsák (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Zementputz habarcsot 4,3 l vízzel habarcs vagy kényszerkeverővel, illetve általánosan használt vakológépekkel feldolgozásra megfelelő konzisztenciára kell összekeverni. Kézzel vagy gépi úton hálósan, félig fedve kell felhordani úgy, hogy a felhordás után a falazatnak jól láthatónak kell lennie. A bekevert anyagot 1 órán belül kell felhordani.
- Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lábazati vakolatként:
1 zsák (25 kg) KEIM Porosan-Trass-Zementputz habarcsot 3,6 l vízzel habarcs vagy kényszerkeverővel, illetve általánosan használt vakológépekkel feldolgozásra megfelelő konzisztenciára kell összekeverni. Kézzel vagy gépi úton a teljes felületre kell felhordani, majd lehúzni és kevés vízzel besimítani.

Utókezelés:

Nincs

Várakozási idők:

A várakozási idők megadása a környezet hőmérsékletétől, a beállított konzisztenciától és az alapfelület szívóképességétől függenek, de szabályként megállapítható, hogy

- Előfröcskölésként: 1 – max. 2 nap várakozási idő. Hosszabb várakozási időnél vagy nem megfelelő körülményeknél az alapozó réteget el kell távolítani.
- Teljes felületű pincefal, kültéri-, vagy lábazati vakolatként: min. 2 nap várakozási idő, majd KEIM Porosan-Dichtungsschlämme szigetelő anyaggal át kell húzni.

Feldolgozási körülmények:

Min. objektum és feldolgozási hőmérséklet: +5 C. Várható fagyveszély esetén nem szabad feldolgozni.

Anyagfelhasználás:

- Előfröcskölésként:
1 zsák kb. 5 m² előfröcskölésként elegendő.
- Teljes felületű lábazati vakolatként:
1 zsák kb. 1,6 m²-re 1 cm vtg.-ban elegendő.

5. Szállítási forma

25 kg-os zsák (Raklap: 42 x 25 kg)

6. Raktározás

Száraz helyen 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01.

A terméket nem szabad a csatornába engedni. Részmenyiségeket hagyni kell vízzel kikötni majd építési törmelékként elszállíthatni.

8. Biztonsági útmutató

Az ásványi kötőanyag lúgos hatású. A kezelni nem kívánt felületeket megfelelő módon meg kell óvni. A lefröccsent anyagokat a környező felületekről vízzel le kell mosni és el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a fröccsenésektől védeni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: ZP 1

Vegyük figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használatosságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

