



1. Termékleírás

Hidraulikus kötőanyagú, ásványi restauráló szárazhabarcs.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Restauro-Giess egy restauráló terméskőpótló szárazhabarcs, mely alkalmas szobrok, épületet díszítő elemek zárt és nyitott formájú kiöntésére, javítására.

3. Termék tulajdonságok

Műszaki adatok a WTA 3-11-97/D adatlap szerint:

- Fajsúly: kb. 1,55 g/cm³
- Vízsükséglet: 0,17 l/kg
- feldolgozhatósági idő: max. 45 perc
- Szilárdulás kezdet: min. 8 óra
- Nyomószilárdság: kb. 42 N/mm²
- Húzó-hajlítószilárdság: kb. 9 N/mm²
- Rugalmassági modulus: kb. 26,0 KN/mm²
- Hőtágulás: kb. 5×10^{-6} (1/K)
- Zsugorodás: $0,9 \times 10^{-3}$ (mm/m)

Színárnyalatok:

A KEIM Natursteine színekártya színárnyalatai, egyéb árnyalatok kőminta szerint lehetséges. Minden színárnyalat tetszőlegesen keverhető egymással. A színárnyalatok a nem megmunkált felületekhez vannak beállítva. Csekély mértékű színeltérések – a különböző kikeményedési körülményektől függően - nem kizárhatók.

4. Kivitelezési utasítások

Feldolgozási körülmények:

A levegő és aljzat hőmérséklete > +5 °C.

Feldolgozás:

A KEIM Restauro-Giess habarcsot kizárólag vízzel szabad összekeverni, kb. 5 ltr. víz 30 kg anyaghoz. Nagyobb mennyiségek keverése esetén keverőszáras fúrógép használata javasolt. Egy 5 perces pihentetés után a termék könnyen folyós kell legyen.

Formázás:

A formázáshoz szilikon-gyanta formát kell használni. Az öntvények legkorábban 48 óra múlva vehetők ki.

Utómegmunkálás:

Egy restaurátori megmunkálás legkorábban 8 nap múlva történhet. Itt ügyelni kell arra, hogy a színárnyalat általában világosabb lesz.

Anyagfelhasználás:

kb. 2,2 kg/ltr.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

30 kg-os zsák

6. Raktározás

Száraz helyen 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01.

Csak a teljesen üres zsákok hasznosíthatók újra. Részmennyiségeket hagyni kell vízzel kikötni majd építési törmelékként elszállíttatni.

8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyük figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újjítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

