



1. Termékleírás

A KEIM Special-Fixativ egy hígító és alapozó anyag tiszta folyékony kálium-szilikátból és csekély szerves adalékból a KEIM diszperziószilikát festékekhez, amely megfelel a VOB/C DIN 18363, 2.4.1 előírásainak.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Special-Fixativ a következő KEIM festékrendszerek hígítójaként alkalmazható:

KEIM Granital-rendszer
KEIM Quarzil-rendszer
KEIM Ecosil-ME-rendszer
KEIM Mycal-Top

A KEIM Special-Fixativ termékkel az erősen nedvszívó ásványi alapfelületek szívóképességét lehet szabályozni, illetve csökkenteni.

3. Termék tulajdonságok

A KEIM Special-Fixativ oldhatatlanul kikövesedik az aljzattal, kiváló páraáteresztő, kiváló időjárásálló és nem éghető.

- Oldhatatlanul kikövesedik az alapfelülettel
- Időjárásálló
- Nem képez filmréteget
- Nagyon jó páraáteresztő
- Nem éghető
- Abszolút UV-álló
- Gomba- és penészálló
- Épület biológiailag kifogástalan
- Ellenáll az ipari gázoknak
- Oldószerálló
- Környezetbarát

Anyagjellemzők:

- Fajsúly: kb. 1,03 g/cm³
- pH-érték: kb. 11,3
- Szerves anyag tartalom: < 5%

Színárnyalat:

Tejszerű

4. Kivitelezési utasítások

Aljzat előkészítés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.

Feldolgozás:

Erősen nedvszívó alapfelületek mélyalapozása:
A KEIM Special-Fixativ terméket hígítatlanul kefével kell felhordani.

KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Mycal-Top rendszerek hígítása:

Lásd a megfelelő műszaki adatlapot!

Feldolgozási körülmények:

A kivitelezés és a száradás alatt az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

Száradási idő:

Mélyalapozó és alapozóréteg, illetve egymást követő rétegek között legalább 12 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Mélyalapozó réteggént sima alapfelületen:

Kb. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Special-Fixativ.

A fent megadott értékek csak irányadóak, melyek az alapfelület nedvszívó képességétől és struktúrájától függenek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapíthatóak meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. Hőtől és közvetlen napsugárzástól védeni kell!

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A KEIM Special-Fixativ alkális termék.

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 02

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

