



1. Termékleírás

A KEIM Turado egy univerzális, szálerősített, natúr fehér, felújító vékonyvakolat kül- és beltéri használatra egyaránt. A KEIM Turado megfelel a DIN 998-1 szabvány, GP CS II habarcsosztály szerinti előírásoknak.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Turado univerzálisan alkalmazható hordképes ásványi alapfelületeken és meglévő vakolatokon, úgy mint a CS II, CS III, és CS IV habarcsosztályok, műanyag-kötésű bevonatok és vakolatok, kül- és beltéri használatra egyaránt.

A hordképes meglévő vakolatok és bevonatok átvonhatók, kiegyenlíthetők KEIM Turado termékkel, rétegenként max. 12 mm vastagságban, akár megerősítő szövetbeágyazással (pl. KEIM üvegszövet), illetve kiválóan alkalmas sima betonfelületekre tapadó vakolatként.

A KEIM Turado különösen alkalmas simított, filcezett vagy strukturált kivitelben is.

Nem alkalmas plasztó-elasztikus és elszappanosodásra hajlamos alapfelületekre.

3. Termék tulajdonságok

- kiváló fehérség
- optimálisan simítható
- nagyon jó állékonyság
- feszültségmentes kötés
- szálerősített

Anyagjellemzők:

- Szemcseméret: 1,0 mm
- Nyomószilárdság: CS II (kb. 4,0 N/mm²)
- Vízfelvételi osztály: W1 (az EN 998-1 szerint)
- Színárnyalat: natúr fehér

4. Kivitelezési utasítások

Előkészítés:

Az alapfelület szilárdságát vizsgálni kell. Meglévő vakolatok és bevonatok laza részeit mechanikai módon vagy magas nyomású vízzel el kell távolítani.

A tapadást csökkentő anyagokat (pl. zsaluzás utáni olajmaradványok) ugyancsak el kell távolítani a fogadófelületről.

A KEIM Turado alkalmas a 12 mm-nél nem nagyobb felületi egyenlőtlenségek javítására is.

Feldolgozás:

Erősen nedvszívó alapfelületeket elő kell nedvesíteni.

Vízszükséglet: Egy zsák KEIM Turado-hoz (25 kg) kb. 6,1-6,6 l keverővíz szükséges.

A keverés keverőszáras, alacsony fordulatú fúrógéppel vagy általános keverőpumpákkal történik.

Felhordásnál min. 3 mm, max. 12 mm vakolat vastagság szükséges.

Feldolgozási idő kb. 90 perc a hőmérséklettől függően.

Üvegszövet beágyazás:

A KEIM Turado vakolatot kb. 3-4 mm vastagságban hordjuk fel fogas glettvass segítségével, majd gyűrődésmentesen helyezük bele a KEIM üvegszövetet az illesztéseknél 10 cm-es átlapolással. Ezt követően egy újabb 2 mm vastag KEIM Turado vakolatot hordjunk fel. A szövetháló lehetőleg az ágyazó réteg felső részében a külső felülethez közel helyezkedjen el. A teljes rétegvastagságnak 6 mm kell lennie.

A KEIM Turado strukturálható vagy lesimítható. Filcezésnél előbb durva, majd finom szivacsos simítót használjunk. Nem nedvszívó alapfelületeknél a megfelelő átszilárdulás után egy további vékony réteg alkalmazható

Figyelem: Az anyagot nem szabad túlkeverni, mivel szilárdság csökkenést okozhat. A már kötésnek indult anyagot tilos újra vízzel hígítani.

Feldolgozási körülmények:

A levegő- és falhőmérséklet a feldolgozás és a kötési idő alatt nem eshet +5°C alá. A felhordott habarcsot nem szabad közvetlen napsugárzásnak kitenni, illetve nap által felhevített alapfelületekre felhordani! A bevont felületeket a munkavégzés alatt és után védeni kell a közvetlen napsugárzástól, szélről és esőtől.

Utókezelés:

A friss vakolatréteget védeni kell a túl gyors kiszáradástól. Szükség esetén a strukturált vagy lesimított felületet két napig vízpermettel tartjuk nedvesen. A beltéri helyiségek felfűtésénél körültekintően kell eljárni, mert a túl gyors felmelegedés roncsolhatja a hidraulikus kötési folyamatokat.

Anyagszükséglet:

Kb. 1,35 kg/m²/mm vakolati réteg.

A megadott értékek csak irányadóak, melyek az alapfelület tulajdonságaitól és a kivitelezés módjától függenek. A pontos mennyiségek csak próbafelület készítésével állapítható meg.

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

25 kg-os zsák

6. Raktározás

Száraz helyen 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 17 01 01.

Rézmennyiségeket hagyni kell vízzel kikötni majd építési törmelékként elszállíthatni.

8. Biztonsági útmutató

Az ásványi kötőanyag lúgos hatású. A kezelni nem kívánt felületeket megfelelő módon meg kell óvni. A lefröccsent anyagokat a környező felületekről vízzel le kell mosni és el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a fröccsenésektől védeni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: ZP 1

Vegyük figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

