



SCHEDA TECNICA

KEIM LIGNOSIL-INCO-DL

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Diluizione per KEIM Lignosil-Inco.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Diluizione per KEIM Lignosil-Inco per realizzare tinteggi coprenti e velature a base di silicati e per la decorazione del legno e dei suoi derivati in ambienti interni.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Opaco, minerale
- Effetto da coprente a velante
- Traspirante
- Non filmogeno
- Ecologico
- Privo di solventi e plastificanti
- Nessuna emissione nociva per la salute (certificato TÜV)
- Applicazione semplice

Dati tecnici

Peso specifico: ca. 1,1 - 1,2 g/cm³

Tonalità

Semitrasparente, biancastro

4. APPLICAZIONE

Preparazione del supporto:

Il supporto deve essere solido, asciutto, privo di parti in fase di distacco, pulito e privo di polvere.

Applicazione

L'applicazione di KEIM Lignosil-Inco potrà essere eseguita a pennello, rullo o airless. Nel caso di effetto coprente KEIM Lignosil-Inco viene applicato senza diluizione, mentre nel caso di effetti di velatura solitamente si utilizza un rapporto di miscelazione da 1:1 fino a 1:20 (KEIM Lignosil-Inco: KEIM Lignosil-Inco-DL).

Avvertenze:

Nella verniciatura del legno è possibile la comparsa di macchie a causa di sostanze idrosolubili contenute nel legno. Si raccomanda di osservare le prescrizioni di cui alla scheda tecnica di KEIM Lignosil-Scudo!

Condizioni per l'applicazione

Non applicare sotto +5 °C di temperatura dell'aria e del supporto. Applicare solo su superfici asciutte (umidità del legno inferiore al 18% secondo scheda tecnica BFS - n. 18).

Tempi di asciugatura

A una temperatura di 23 °C e con il 50% di umidità relativa dell'aria, in generale è sopravverniciabile dopo 24 ore. In caso di maggiore umidità relativa dell'aria e/o di temperature più basse i tempi di asciugatura si possono prolungare.

Il consumo di Lignosil-Inco-DL è legato all'effetto di velatura che si intende ottenere con il colore KEIM Lignosil-Inco e possono essere determinato solo dopo una campionatura.

Pulizia attrezzi:

Con acqua.

5. CONFEZIONI

Latte da 5 l e 20 l

6. MAGAZZINAGGIO

In contenitori chiusi e in luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi. Tenere al riparo da fonti di calore e irraggiamento solare diretto. I contenitori iniziati devono essere sempre chiusi con attenzione.

7. SMALTIMENTO

Codice europeo rifiuti n 08 01 12

Riciclare solamente i contenitori puliti.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice GIS BSW10

Proteggere le superfici da non trattare (p. es. vetro, pietre naturali, ceramica, ecc.) mediante idonee misure protettive. Pulire immediatamente con acqua, eventuali schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti o di passaggio.

Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Rispettare la scheda di sicurezza EU

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

Consumo



KEIMFARBEN Colori Minerali srl

Sciaves, Förche, 10 / 39040 NAZ - SCIAVES (BZ)

www.keim.com / info@keim.it