



## KARTA TECHNICZNA

# KEIM CONTACT-PLUS

### 1. OPIS PRODUKTU

KEIM Contact-Plus jest gruboziarnistą farbą podkładową na bazie krzemianowej. Spełnia wymagania normy DIN 18 363, 2.4.1 (udział części organicznych < 5%). Zawiera włókna szklane i wysokiej jakości wypełniacze o zróżnicowanym uziarnieniu, w starannie dobranej proporcji. KEIM Contact-Plus jest odpowiedni do szlamowania rys włosowatych i wyrównywania różnic strukturalnych podłoża.

### 2. ZASTOSOWANIE

KEIM Contact-Plus, jako farba podkładowa, służy do pokrywania starych, nośnych podłoży organicznych, przeznaczonych do malowania farbami krzemianowymi. Nie nadaje się do pokrywania powłok plastyczno-elastycznych oraz podatnych na zmydlenie (np. farb olejnych).

Dzięki zawartości włókien szklanych i odpowiednich wypełniaczy, nadaje się do szlamowania rys włosowatych o rozwarciu do 0,5 mm oraz do wyrównywania różnic w strukturze podłoży mineralnych i/lub organicznych.

### 3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Warstwa pośrednia pomiędzy starymi powłokami organicznymi a farbami krzemianowymi KEIM
- Właściwości szlamujące rysy (do maks. 0,5 mm rozwarcia)
- Zawiera włókna szklane
- Wyrównuje strukturę podłoża
- Nie tworzy błony
- Odporny na działanie promieni UV
- Niepalny

#### Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,6-1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza:  $S_d \leq 0,02$  m
- Największy rozmiar ziarna: 0,5 mm
- Odczyn pH: ok. 11

#### Kolor:

Biały.

### 4. STOSOWANIE

#### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczeń. Zanieczyszczenia oraz luźne fragmenty starych powłok należy usuwać mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Ubytki wypełniać odpowiednią zaprawą.

#### Nanoszenie:

Na podłożach niechłonnych nanosić nierozcieńczony KEIM Contact-Plus. Nanosić równomiernie, ruchem krzyżowym, pędzlem lub szczotką.

Na podłożach silnie chłonnych można rozcieńczyć z 10% KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ lub KEIM Concretal-Fixativ (25 kg farby i 2,5 L rozcieńczalnika).

#### Następne warstwy:

KEIM Contact-Plus należy pokryć jedną lub dwiema warstwami farby wierzchniej np. KEIM Granital, KEIM Soldalit lub KEIM Concretal-W. W przypadku jasnych kolorów wystarczająca może być jedna warstwa farby wierzchniej, a w przypadku kolorów ciemnych konieczne mogą być dwie warstwy farby wierzchniej.

KEIM Contact-Plus można barwić dodając do niego max. 10% KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W lub KEIM Farbkonzentrat.

#### Warunki /temperatura podłoża:

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

#### Zużycie:

Na gładkiej, niechłonnej powierzchni, na jedną warstwę szlamującą: ok. 0,4 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus.

Na gładkiej, chłonnej powierzchni, na jedną warstwę: ok. 0,5 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus.

Podane ilości są wartościami szacunkowymi, zależnymi od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

#### Czas schnięcia:

Pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw należy zachować czas min. 12 h.



### Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

## 5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg.

## 6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nastożnieniem.

## 7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

## 8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itd.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie [www.keim.pl](http://www.keim.pl).

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

