



## KARTA TECHNICZNA

# KEIM CONTACT-PLUS-GROB

## 1. OPIS PRODUKTU

KEIM Contact-Plus-Grob jest krzemianową, gruboziarnistą farbą podkładową, wzmocnioną włóknami, o działaniu szlamującym. Dzięki wysokiej jakości wypełniaczom, w starannie dobranej wielkości i formie, farba jest odpowiednia do powlekania i szlamowania rys.

## 2. ZASTOSOWANIE

KEIM Contact-Plus-Grob, jako farba podkładowa, służy do pokrywania starych, nośnych podłoży organicznych, przeznaczonych do malowania farbami krzemianowymi. Nie nadaje się do pokrywania powłok plastyczno-elastycznych oraz podatnych na zmydlenie (np. farb olejnych). Dzięki zawartości włókien szklanych i odpowiednich wypełniaczy, nadaje się do szlamowania rys włosowatych o rozwarciu do 1,0 mm oraz do wyrównywania różnic w strukturze podłoży mineralnych i/lub organicznych.

## 3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Warstwa pośrednia pomiędzy starymi powłokami organicznymi a farbami krzemianowymi KEIM
- Właściwości szlamujące rysy (do maks. 1,0 mm rozwarcia)
- Zawiera włókna szklane
- Wyrównuje strukturę podłoża
- Nie tworzy błony
- Odporny na działanie promieni UV
- Niepalny

### Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,6-1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza:  $S_d=0,02$  m
- Największy rozmiar ziarna: 1 mm
- Odczyn pH: ok. 11

**Kolor:**  
Biały.

## 4. STOSOWANIE

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być nośne, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczeń. Zanieczyszczenia oraz luźne frag-

menty starych powłok należy usuwać mechanicznie lub strumieniem wody pod ciśnieniem. Ubytki wypełniać odpowiednią zaprawą.

### Stosowanie:

Na podłożach niechłonnych nanosić nierozcieńczony KEIM Contact-Plus-Grob. Nanosić równomiernie, ruchem krzyżowym, pędzlem/szczotką.

Na podłożach silnie chłonnych można rozcieńczyć z 10% KEIM Fixativ, KEIM Spezial-Fixativ, KEIM Soldalit-Fixativ lub KEIM Concretal-Fixativ (25 kg farby i 2,5 L rozcieńczalnika).

### Kolejne warstwy:

KEIM Contact-Plus-Grob należy pokryć jedną lub dwiema warstwami farby wierzchniej np. KEIM Granital, KEIM Soldalit lub KEIM Concretal-W. W przypadku jasnych kolorów wystarczająca może być jedna warstwa farby wierzchniej, a w przypadku kolorów ciemnych konieczne mogą być dwie warstwy farby wierzchniej.

KEIM Contact-Plus-Grob można barwić dodając do niego max. 10% KEIM Granital, KEIM Soldalit, KEIM Concretal-W lub KEIM Farbkonzentrat.

### Warunki /temperatura podłoża:

Temperatura powietrza i podłoża > +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem.

### Czas schnięcia:

Pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp czasu min. 12 h.

### Zużycie:

Na gładkim podłożu niechłonnym, na jedną warstwę szlamującą: ok. 0,5 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob.

Na gładkim podłożu chłonnym: ok. 0,6 kg/m<sup>2</sup> KEIM Contact-Plus-Grob.

Podane ilości są wartościami szacunkowymi, zależnymi od właściwości podłoża i sposobu nanoszenia. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

### Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.



### 5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 kg i 25 kg.

### 6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nastożnieniem.

### 7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

### 8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania (np. szkło, ceramika, drewno itd.) odpowiednio chronić. Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie [www.keim.com](http://www.keim.com).

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

