



KARTA TECHNICZNA

KEIM INNOTOP®-GROB

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Innotop-Grob jest gotową do użytku, szlamującą farbą zolowo-krzemianową do wnętrza, zgodnie z PN-EN 13 300. Spełnia także wymagania normy DIN 18363, 2.4.1. (udział części organicznych < 5%).

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Innotop-Grob może być stosowany jako szlamująca, lekko ziarnista powłoka podkładowa na wszelkie powierzchnie ścian wewnętrznych i sufitów. Powierzchnie zasolone, lakierowane czy drewniane nie nadają się do malowania. KEIM Innotop-Grob nie nadaje się do wykonywania warstw wierzchnich. Kolory są delikatnie jaśniejsze niż we wzorniku.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Bardzo dobre właściwości kryjące
- Doskonałe właściwości nakładania
- Ekonomiczny w użyciu
- Wysoka paroprzepuszczalność
- Niepalny
- Niski skurcz
- Przyjazny dla środowiska
- Nie zawiera rozpuszczalników ani zmiękczaczy (plastyfikatorów)
- Antyalergiczny

Dane techniczne:

- Udział cz. organicznych: < 5 %
- Ciężar właściwy: ok. 1,40–1,8 g/cm³
- Odczyn pH: ok. 11
- Dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza): $S_d \leq 0,01$ m
(odpowiada współczynnikowi przepuszczalności pary wodnej: $V > 2000$ g/m²·d)

Kolor:

Biały i ograniczone kolory z palet KEIM.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być wytrzymałe, nośne, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podłoża i powietrza podczas nakładania i schnięcia > +5°C.

Generalnie gruntowanie podłoża nie jest wymagane, nawet w przypadku zaszpachlowań gipsowych. Jednak po szlifowaniu gipsu konieczne jest całkowite usunięcie pyłu (np. poprzez odkurzenie) i/lub związanie go poprzez gruntowanie KEIM Soliprim.

Przy bocznym oświetleniu powierzchni ścian lub sufitu podłoże należy zagruntować wcześniej KEIM Soliprim. Należy też pamiętać o odpowiednim przygotowaniu podłoża, odpowiednich narzędziach i wyjątkowej dokładności podczas malowania.

KEIM Innotop-Grob można mieszać z KEIM Innotop w dowolnej proporcji.

KEIM Innotop-Grob nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (patrz karta techniczna KEIM Airless). Do rozcieńczania stosuje się wyłącznie wodę.

Warstwa podkładowa:

10 l KEIM Innotop-Grob rozcieńczyć z 1 l czystej wody.

Warstwa wierzchnia:

KEIM Innotop nierozcieńczony.

Czas schnięcia:

Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 h.

Zużycie:

Na gładkim podłożu ok. 0,15 litra KEIM Innotop-Grob na m² na jedną warstwę. Zużycie zależne od podłoża i sposobu nakładania; faktyczne zużycie należy ustalić poprzez nałożenie warstwy próbnej.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 2,5 L, 5 L i 12,5 L.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, 12 miesięcy.

Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nastożnieniem.



7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do
powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10
Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło,
kamień naturalny, ceramikę, drewno itd.) odpowiednio
chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź
transportu należy natychmiast spłukać wodą i usunąć.
Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać
w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

9. CERTYFIKATY



Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania,
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące
popłpszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.

