



KARTA TECHNICZNA

KEIM INTACT

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Intact jest uniwersalną farbą szlamującą do wnętrza na bazie silikatowej zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Intact stosowany jest jako szlamująca farba podkładowa lub jako dodatek szlamujący do KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME, do egalizacji niejednorodnych podłoży, np. starych, zarysowanych podłoży z naniesionymi poprawkami lub różnicami w strukturze.

KEIM Intact może być również stosowany, jeśli gładkiemu podłożu (np. płyty gipsowo-kartonowe) chce się nadać chropowatość, w strukturze przypominającej tynk tradycyjny. KEIM Intact i mieszanki z KEIM Intact mogą być stosowane jako warstwa podkładowa, lub w przypadku dwóch warstw jako warstwa podkładowa i wierzchnia.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Szlamujący, egalizujący
- Nadaje strukturę na gładkich podłożach
- Szerokie spektrum zastosowania, można mieszać z farbą KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME
- Paroprzepuszczalny
- Nie zawiera rozpuszczalników, środków zmiękczających, biocydów
- Niepalny
- Mineralno-alkaliczny, nieprzyjazny dla grzybów i pleśni
- Dobra przyczepność
- Mineralnie matowy
- Ekonomiczny dzięki prostej technice zastosowania

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,50-1,70 g/cm³
- dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza: $S_d = 0,02$ m

Kolor:

Biały i jasne odcienie KEIM Palette Exclusiv (z wyjątkiem kolorów od 9001 do 9010). KEIM Intact można barwić KEIM Farbkonzentraten lub poprzez zmieszanie z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być suche i czyste. Usunąć kurz i luźne elementy. Powierzchnie silnie chłonne i piaszczące należy zagruntować wstępnie KEIM Soliprim. W przypadku starych powłok organicznych sprawdzić stabilność spoiw starej powłoki. Dokładnie zmyć farby klejowe. W przypadku starych powłok zaleca się malowanie na powierzchniach próbnych, aby rozpoznać materiały przebijające (farby drzewne, smoła itd.).

W przypadku powłok kolorowych na płytach gipsowo-kartonowych konieczne jest naniesienie warstwy podkładowej KEIM Grundierweiss. Jeśli płyty gipsowo-kartonowe są wystawione na działanie słońca lub znajdują się dłużej w wilgotnym pomieszczeniu lub są tam przechowywane, to mogą wystąpić przebarwienia wynikające z zawartości drzewnika w kartonie. Przebarwienia te, po nałożeniu warstwy podkładowej, mogą być usunięte poprzez nałożenie warstwy pośredniej KEIM Blockweiss, przed naniesieniem warstwy wierzchniej.

Nanoszenie:

KEIM Intact nakładać szczotką, pędzlem lub wałkiem. KEIM Intact może być wymieszany z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME w każdej proporcji. W przypadku stosowania wałka skuteczne okazały się mieszanki w stosunku od 1:1 do 1:2 KEIM Intact z KEIM Biosil lub KEIM Ecosil-ME. Mieszanki te okazują się być skuteczne także jako podłoża do następnych warstw laserunkowych na bazie silikatowej.

Nakładanie szczotką wykazuje lepsze działanie szlamujące, przy nakładaniu wałkiem powstaje powierzchnia o ostrzejszej strukturze. W zależności od postępującego schnięcia należy zachować odstęp 12 godzin pomiędzy nakładaniem warstwy podkładowej i wierzchniej.

Zużycie:

Ok. 0,25 L/m² jako warstwa podkładowa; zużycie w dużym stopniu zależne od podłoża i sposobu nanoszenia. Właściwe zużycie sprawdzić na powierzchniach próbnych. W razie potrzeby rozcieńczyć KEIM Spezial-Fixativ.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po zakończeniu każdego etapu pracy narzędzia oczyścić wodą!



5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L i 15 L.

6. SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do malowania (np. szkło, kamień naturalny, ceramikę, drewno itp.) odpowiednio chronić. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast splukać wodą i usunąć. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

