



KARTA TECHNICZNA

KEIM SPEZIAL-FIXATIV

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Spezial-Fixativ jest środkiem rozcieńczającym i gruntującym, na bazie czystego, płynnego krzemianu potasowego i niewielkiej ilości dodatków organicznych, do farb dyspersyjno-silikatowych KEIM, zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Spezial-Fixativ stosowany jest w następujących systemach KEIM:

KEIM Granital-System
KEIM Quarzil-System
KEIM Ecosil-System
KEIM Biosil-System

Przy użyciu KEIM Spezial-Fixativ można regulować, względnie redukować chłonność silnie chłonnych podłoży mineralnych.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Skrzemionkowany KEIM Spezial-Fixativ nie jest rozpuszczalny, charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalność, stabilność w każdych warunkach atmosferycznych; jest niepalny.

- Nerozpuszczalny w podłożu w postaci skrzemionkowanej
- Stabilny w każdych warunkach atmosferycznych
- Nie jest błonotwórczy
- Ekstremalna paroprzepuszczalność
- Niepalny
- Odporny na działanie promieni UV
- Odporny na grzyby i pleśń
- Odporny na działanie spalin przemysłowych
- Odporny na działanie rozpuszczalników
- Przyjazny dla środowiska
- Ulega biodegradacji

Dane techniczne:

- Ciężar właściwy: ok. 1,0-1,1 g/cm³
- Odczyn pH: ok. 11
- Udział części organicznych: < 5%

Kolor:

Mleczny.

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wytrzymałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatluszczeń.

Nanoszenie:

Do wstępnego gruntowania podłoży silnie chłonnych: Nerozcieńczony KEIM Spezial-Fixativ nanosić szczotką.

Jako rozcieńczalnik do systemów KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME, KEIM Biosil:
Patrz odpowiednia karta techniczna.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C.

Czas schnięcia:

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C.

Zużycie:

Do gruntowania wstępnego na gładkie podłoże:
Ok. 0,1-0,2 L/ m² KEIM Spezial-Fixativ.

Podana ilość jest wartością szacunkową, zależną od chłonności i struktury podłoża. Dokładne wartości należy ustalić wyłącznie na danym obiekcie poprzez nałożenie warstw próbnych.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Pojemniki o zawartości 5 L i 20 L oraz butelki 1 L.

6. SKŁADOWANIE

W zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu, w temperaturach dodatnich, ok. 12 miesięcy. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 06 02 99

Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).



8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW10

Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania (np. szkło, ceramikę, drewno itp.) chronić stosując właściwe zabiegi. Rozpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź transportu należy natychmiast słuukać wodą i usunąć.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

