



KARTA TECHNICZNA

KEIM TURADO 0.3

1. OPIS PRODUKTU

KEIM Turado 0.3 jest uniwersalnym tynkiem cienkowarstwowym, na bazie cementowo-wapiennej, stosowanym do renowacji wnętrz i elewacji. Kolor bardzo jasny, prawie biel. KEIM Turado 0.3 odpowiada kategorii zapraw GP CS III zg. z PN EN 998-1.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Turado 0.3 jest uniwersalnym tynkiem cienkowarstwowym, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na wytrzymałych podłożach mineralnych i starych tynkach, odpowiadających kategorii zapraw CS II, CS III i CS IV oraz na powłokach malarskich i tynkach na bazie żywicy syntetycznej.

KEIM Turado 0.3 nadaje się do pokrywania i wyrównywania starych, nośnych tynków i/lub powłok malarskich warstwą o grubości do ok. 5 mm. Może służyć również jako zaprawa do osadzania siatki zbrojeniowej (np. KEIM Glasfaser-Gittermatte) oraz jako tynk szczerwiny na gładkich powierzchniach betonowych. Nadaje się także do wykonywania elementów ciągnionych.

KEIM Turado 0.3 można filcować, dzięki czemu powstaje bardzo gładka powierzchnia.

Podłoża plasto-elastyczne i/lub zmydlające się nie są odpowiednie do nakładania w/w tynku.

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- bardzo jasny kolor, naturalna biel
- idealny do filcowania
- piękna, gładka powierzchnia
- niski skurcz podczas wiązania

Dane techniczne:

- wytrzymałość na ściskanie: CS III
- uziarnienie: ok. 0,3 mm
- kolor: naturalna biel
- podciąganie kapilarne wody: W2
- przepuszczalność pary wodnej: $\mu \leq 15$

4. STOSOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Sprawdzić właściwości nośne podłoża. Luźne fragmenty starych powłok usunąć mechanicznie lub strumieniem

wody pod ciśnieniem. Pozostałości środka antyadhezyjnego należy usunąć z powierzchni betonowych. Duże nierówności i ubytki należy wstępnie uzupełnić wykorzystując KEIM Turado o uziarnieniu ok. 1 mm.

Nanoszenie:

Przygotowanie materiału:

KEIM Turado 0.3 (25 kg) wymieszać mieszadłem z czystą wodą w ilości od 7,0 do 7,2 litra do momentu uzyskania jednolitej, gęstoplastycznej konsystencji; mieszać mieszadłem ręcznie, betoniarką o pracy ciągłej lub tynkownicą. Pozostawić na krótki czas w celu dojrzewania. Czas stosowania wynosi, w zależności od warunków atmosferycznych, ok. 40 minut. Stwardniałego materiału nie należy w żadnym wypadku ponownie mieszać z wodą.

Grubość warstwy:

Nakładać jedno- lub wielowarstwowo; warstwy o grubości min. 3 mm i maks. 5 mm.

Zbrojenie:

KEIM Turado 0.3 należy nakładać na podłoże warstwą o równej grubości i zaciągać na gładko. W przypadku zbrojenia należy umieścić siatkę pasmami. Po osadzeniu siatki należy nałożyć warstwę KEIM Turado 0.3 na całą powierzchnię metodą „mokre na mokre”.

Tynk wierzchni:

W przypadku zastosowania jako tynk wierzchni należy filcować pacą gąbkową.

Zużycie:

Zużycie: ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości tynku.

Warunki/temperatura nanoszenia:

Świeżo nałożony KEIM Turado 0.3 należy chronić przed zbyt szybkim schnięciem i deszczem. Nie nanosić przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i podczas silnych wiatrów. Temperatura powietrza i podłoża w czasie nakładania i schnięcia powyżej +5°C. Nie należy mieszać z innymi produktami. Przed nałożeniem warstwy tynku wierzchniego należy zachować odstęp 1 dzień na każdy mm grubości nałożonej warstwy tynku. Przed nakładaniem powłok malarskich zachować odstęp 10 dni.

Czyszczenie narzędzi:

Natychmiast po użyciu narzędzia oczyścić wodą.



5. OPAKOWANIA

Worki o zawartości 25 kg.

6. SKŁADOWANIE

12 miesięcy, w suchym pomieszczeniu. Chronić przed nagrzewaniem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 17 01 01
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Kod produktu: ZP 1

Wapno i cement reagują alkalicznie w połączeniu z wodą. Powierzchnie nieprzeznaczone do pokrywania, w szczególności szkło, ceramikę, kamień naturalny i inne odpowiednio chronić. Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. W czasie pracy nie spożywać posiłków i nie pić napojów.

Chronić skórę i oczy przed rozpryskami. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.keim.pl.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

