



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KEIM CONCRETAL®-FIXATIV

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KEIM Concretal-Fixativ это грунтовочное средство/разбавитель на силикатной основе, разработанное для бетонных оснований. Состоит из комбинаций связующих: жидкого калиевого стекла, кремниевого золя и органических добавок.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Concretal-Fixativ применяется в качестве разбавителя и/или грунтовочного средства для материалов на основе силиката в системе защиты бетона KEIM Concretal:

KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-Lasur
KEIM Concretal-Black
KEIM Contact-Plus/KEIM Contact-Plus-Grob

С помощью KEIM Concretal-Fixativ можно регулировать и уменьшать впитывающую способность сильно впитывающих минеральных оснований.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Окремняется с основанием
- устойчивый к атмосферным воздействиям
- паропроницаемый
- не горючий
- устойчивый к воздействию УФ-излучения
- препятствует образованию грибка и плесени
- устойчивый к промышленным выхлопным газам
- стойкий к растворителям
- экологичный, обеспечивает оптимальный экологический баланс
- безупречный с точки зрения строительной биологии

Технические характеристики:

- Плотность: 1,0-1,1 г/см³
- pH: Около 11

Цветовой тон:
молочный

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание должно обладать несущей способностью, быть сухим, чистым, без содержания пыли и жира.

Дефекты отремонтировать с использованием материалов для ремонта бетона KEIM Concretal.

Применение:

Для сильно впитывающих оснований в качестве грунтовочного покрытия нанести неразбавленный KEIM Concretal-Fixativ с помощью кисти.

В качестве разбавителя для материалов:

KEIM Concretal-W /Contact-Plus/Contact-Plus-grob/
Concretal-Black.

Для грунтовочного слоя в зависимости от впитывающей способности основания в KEIM Concretal-W добавить макс. 10% KEIM Concretal-Fixativ (на 25 кг KEIM Concretal-W - макс. 2,5 л KEIM Concretal-Fixativ). Для финишного слоя использовать неразбавленный KEIM-Concretal-W.

KEIM Concretal-Lasur

Для грунтовочного слоя в зависимости от впитывающей способности основания в KEIM Concretal-Lasur добавить около 20-50% KEIM Concretal-Fixativ (на 1 л KEIM Concretal-Lasur около 0,2-0,5 л KEIM Concretal-Fixativ). Финишный слой - неразбавленный KEIM Concretal-Lasur.

В качестве разбавителя для лакируемых художественных покрытий:

KEIM Concretal-Lasur можно разбавлять с KEIM Concretal-Fixativ в любом соотношении в соответствии с желаемым лакирующим эффектом как для грунтовочного, так и для финишного слоев.

Дополнительная информация по разбавлению и применению продуктов KEIM Concretal-W и KEIM Concretal-Lasur содержится в соответствующих технических описаниях.

Условия применения:

Температура окружающего воздуха и основания > + 5 °С.

Время высыхания:

12 часов между грунтовочным и финишным слоями



Расход:

Для грунтования на гладких основаниях:
около 0,1-0,2 л/м² KEIM Concretal-Fixativ.

Данный расход является ориентировочным. Точный расход зависит от структуры и впитывающей способности основания и определяется путем пробного нанесения на объекте.

Очистка инструментов:

Сразу после применения промыть водой.

5. УПАКОВКА

5 л и 20 л

6. ХРАНЕНИЕ

Хранить в прохладном месте, но не на морозе, в плотно закрытой упаковке. Срок хранения 12 месяцев. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- Nr. 06 02 99.

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код продукта Giscode: BSW10

Продукт KEIM Concretal-Fixativ является щелочным. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т.д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг, в противном случае немедленно промыть водой. Во время работы не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Учесть информацию в паспорте безопасности вещества.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продук-

тов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

