



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# KEIM MARANO-ROLL

### 1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KEIM Marano-Roll готовая к применению шпатлевочная масса для нанесения валиком с высокой заполняющей способностью. Нанесение валиком в комбинации с очень хорошей способностью к шлифованию позволяет добиться быстрой, рациональной и сберегающей силы переработки.

### 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Marano-Roll идеально подходит для сплошного шпатлевания стен и потолков. KEIM Marano-Roll можно наносить на все привычные поверхности внутри помещения. KEIM Marano-Roll подходит для рационального, сплошного нанесения валиком, для сглаживания неровностей или для обработки шероховатых поверхностей и особенно для сплошного шпатлевания гипсокартона.

### 3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- Экономия времени, благодаря нанесению валиком
- Экономия сил, благодаря облегченной рецептуре
- Высокая заполняющая способность на шероховатых основаниях
- Универсальное применение
- Хорошая способность к шлифованию
- На минеральной основе (< 5% органики)
- Наполнители: белый доломит и микрочастицы

#### Технические данные:

Плотность:	ок.1,1 г/см <sup>3</sup>
Толщина слоя:	макс. до 5 мм
pH:	Около 9
Размер зерна:	Макс 0,35 мм

**Цветовой тон:**  
Светло-серый

### 4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, сухим, чистым. Покрытия без несущей способности необходимо удалить. У бетонных оснований остаточная влажность не должна превышать 3%.

#### Применение:

Шпатлевочная масса готова к применению. Нанести материал подходящим валиком. Структура поверхности получается при последующем проходе кельмой, при этом необходимо следить, чтобы не превышалась максимальная толщина слоя в 5 мм. Глубокие утраты в основании необходимо предварительно зашпатлевать. Для нанесения шпатлевки подходит валик с грубой структурой из вспененного полиуретана.

Высохшую поверхность можно зашкурить, используя шкурку с величиной зерна мин 120

#### Время высыхания:

Время высыхания зависит от толщины слоя и влажности воздуха. Среднее время высыхания – 24 часа.

#### Указание:

После шлифования необходимо удалить пыль и прогрунтовать с грунтовкой KEIM Soliprim. Поверхность можно покрасить пригодными для этого красками – KEIM Innostar, KEIM Innotop.

#### Расход:

Около 1 л/кв.м. на 1 мм толщины слоя при сплошном шпатлевании

#### Условия применения:

Не применять при высоких температурах, при сильном отоплении или при температурах ниже +5°C (воздух и стена)

#### Очистка инструментов:

Сразу после применения промыть водой.

### 5. УПАКОВКА

15 л прямоугольные ведра  
На паллете 30 ведер

### 6. ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в прохладном месте, но не на морозе, в плотно закрытой упаковке

### 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- № 08 04 10.

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

### 8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код продукта: BSW 20

Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов необходимо сразу же смыть водой. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Учесь информацию из паспорта безопасности

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

