



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KEIM TURADO

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

KEIM Turado универсальная с армирующим волокном натурально белая адгезионная штукатурка для наружных и внутренних работ на известково-цементной основе.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

KEIM Turado применяется на минеральных подложках и старых штукатурках с несущей способностью, растворных групп CS II, CS III и CS IV, на основаниях с краской на основе силиконовой смолы и штукатурках внутри и снаружи помещения.

KEIM Turado применяется для сплошного оштукатуривания или выравнивания старых штукатурок или покрытий с краской при максимальной толщине слоя за один проход – 12 мм, в качестве армирующего слоя (с сеткой, например KEIM Glasfaser-Gittermatte), а также в качестве адгезионной штукатурки на гладком бетоне.

KEIM Turado отлично подходит для фильцевания.

Не подходит для пластоэластичных, а также для омыляемых оснований.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- высокая степень белизны
- Оптимальна для фильцевания
- очень хорошая устойчивость
- с армирующим волокном
- без внутреннего напряжения

Технические данные:

– Прочность при сжатии:	CS II (около 4Н/мм ²)
Капиллярное	
– влагопоглощение:	W1(согласно EN 998-1)
- Размер зерна	Около 1,0 мм
- Цветовой тон	Натуральный белый

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания:

Проверить подложку на несущую способность. Непрочные элементы старого покрытия удалить механически или с помощью струи воды под давлением. Разделяющие вещества, такие как опалубочное масло на бетонных поверхностях необходимо удалить. Большие неровности поверхности предварительно выровнять с помощью KEIM Turado.

Применение:

Приготовление смеси:

KEIM Turado (25 кг) смешать с 6,1-6,6 л чистой воды до однородной консистенции и оставить не надолго созреть.

В зависимости от погодных условий время жизни раствора составляет около 90 минут. В уже затворенный раствор нельзя добавлять воду. Наносить можно как кельмой, так и с помощью штукатурной станции.

Толщина слоя:

Применение в один или несколько слоев. Минимальная толщина слоя на слой – 3 мм и максимальная 12 мм.

Армирование:

Для сплошного оштукатуривания KEIM Turado наносится с одинаковой силой на основание и выравнивается. Для шпатлевания с сеткой уложить армирующую сетку полосами. Сетку после укладки перешпатлевать с KEIM Turado в технике мокрое по мокрому.

Финишная штукатурка:

При применении в качестве финишной штукатурки, после нанесения – зафильцевать.

Расход:

Около 1,35 кг/м² на 1 мм толщины штукатурки

Особые указания:

Свеженанесенную штукатурку KEIM Turado необходимо защищать от быстрого высыхания и проливного дождя. Не наносить под прямыми солнечными лучами и при сильном ветре.

Во время нанесения и во время высыхания температура подложки и окружающей среды не должна быть ниже +5°C. Не смешивать с другими материалами.

Перед нанесением финишной штукатурки необходимо выдержать время высыхания – 1 день на 1 мм слоя.

Перед нанесением краски необходимо выдержать 10 дней.

Очистка инструментов:
сразу после применения промыть водой.

5. УПАКОВКА

Мешок, 25 кг

6. ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке составляет 12 месяцев. Хранить в сухом месте.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- № 17 01 01.

Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код: ZP1

Известь и цемент при взаимодействии с водой становятся щелочными.

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения, особенно стекло, керамика, натуральный камень. Защищать глаза и кожу. Во время работы не есть и не пить. Хранить в недоступном для детей месте.

Учесть информацию из паспорта безопасности.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его примене-

ния. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.

