



TEKNISKT DATABLAD

KEIM FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM Fixativ är ett förtunnings- och fixeringsmedel av rent, flytande kaliumsilikat för de flesta KEIM färgsystem.

1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM Fixativ används som bindemedel och förtunning för de rent silikatbaserade tvåkomponents färgsystemen KEIM Purkristalat och KEIM Dekorfärger. KEIM Fixativ kan även användas som förtunning inom KEIM Granitalsystem.

Med utspädd KEIM Fixativ kan man reducera sugförmågan i ett starkt sugande, mineraliskt underlag eller fixera och härda poröst mineraliskt underlag.

3. PRODUKTEGENSKAPER

KEIM Fixativ förkisas med underlaget till en mycket hållbar lösning, samtidigt bevaras diffusionsförmågan. KEIM Fixativ innehåller inga organiska tillsatser.

- Förkisar med underlaget.
- Väderbeständig.
- Ej filmbildande.
- Icke brännbart.
- UV-beständig.
- Motståndskraftig mot alg/svamp-mögelangrepp.
- Högt pH-värde.
- Beständig mot lösningsmedel.
- Innehåller inga lösningsmedel eller mjukmedel.
- Byggbiologisk neutral.

Materialspecifikationer:

- Densitet: Ca. 1,17g/cm³
- pH-värde: Ca. 11,3

Färgnyanser:

Gul/klar.

Viktigt!

Blandning med främmande produkter rekommenderas ej. Detta gäller även för KEIM-produkter som inte ingår i KEIM Soldalitsystemet.

4. INSTRUKTIONER

Underlag:

Det mineraliska underlaget ska ha en bra uppsugningsförmåga och vara torrt, rent, damm- och fettfritt.

Användning

För grundning av starkt sugande och/eller porösa underlag: KEIM Fixativ utspädd med vatten i förhållanden 1:1 eller 1:2 påföres med en målarpensel.

För blandning av KEIM Purkristalatpulver eller KEIM Dekorfärg: 5 kg färgpulver blandas med 4 l KEIM Fixativ.

För förtunning av KEIM Purkristalatpulver, KEIM Dekorfärg eller KEIM Granital: Jämför de respektive tekniska datablad.

av underlagets sug, upp till max 10 % (upp till max 2,5 liter/25 kg färg).

Luft- och underlagstemperatur på >5°C.

Förbruk:

För grundning ca. 0,1 – 0,2 liter/m² beroende av underlagets sugförmåga.

Verktysrengöring:

Rengöres med rent vatten direkt efter användning.

5. LEVERANSFORM

Dunk om 4 och 24 liter.

6. FÖRVARING

I obruten förpackning på kyligt men frostfritt ställe, hållbart i ca 12 månader.



7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 06 02 99.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Ytor, som ej ska behandlas, (glas, natursten, keramik, trä osv.) ska skyddas väl. Stänk på ytor, som ej ska behandlas, ska omedelbart lösas upp med vatten och avlägsnas. Skydda ögonen och huden mot stänk. Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM fråntar sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.

