

KEIM KLASSIK-PLUS EPS

MEHRWERT DURCH

- die bewährte Qualität KEIM'scher Mineralfarben
- die Vorteile eines dickschichtigen Putzaufbaus
- Erhöhte Stoßfestigkeit, Spechtsicherheit und Nachhaltigkeit



UNTERGRUND

- Massives Mauerwerk
 - Beton
 - Porenbeton
 - Hochlochziegel
- jeweils mit und ohne Putz
ggf. Nachweis der Haftzugfestigkeit $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$,
im System Lamelle, geklebt
ggf. Grundierung mit KEIM Indulaqua

ZULASSUNG UND BESTIMMUNG

- Schwer entflammbar B s1, d0
(bis 300 mm Plattendicke)
nach DIN EN 13501
- Bis ca. 22 m Gebäudehöhe
(Landesbauordnung beachten!)

KEIM Zulassung Z-33.43-185 (geklebt + gedübelt)
KEIM Zulassung Z-33.4.1-45 (geklebt)

KEIM KLASSIK-PLUS EPS

KLEBER

KEIM PULVERKLEBER-90

Verbrauch:Ca. 4 - 5 kg/m²**Lieferform:**

25 kg/Sack, 36 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

DÄMMSTOFF

KEIM EPS-GRAU 032/034 WDV

Plattengröße: 100 x 50 (cm), Plattendicke: 40 - 400 (mm)

BRANDRIEGEL

MINERALWOLLE-LAMELLE

– Speedrock II

Plattengröße: 120 x 20 (cm), Plattendicke: 40 - 300 (mm)

DÜBEL

EJOTHERM STR U 2G - SCHRAUBDÜBEL

Nutzungskategorie: A-B-C-D-E

Länge: 115, 135 ... 455 (mm)

Lieferform:

100 Stück/Karton

Bestelllänge = Dämmstoffdicke

+ ggf. vorhandene Putzdicke + Schichtdicke Kleber

+ Verankerungstiefe: 25 mm in massiven

65 mm in Leichtbaustoffen

ZUBEHÖR

ANSCHLUSSPROFILE

Seite 114

ARMIERUNG

Seite 108

DÜBEL

Seite 105

ERGÄNZUNGEN

Seite 134

FENSTERBÄNKE

Seite 126

GEWEBE-ECKWINKEL, ANPUTZLEISTEN

Seite 112

MONTAGEELEMENTE

Seite 128

PERIMETERDÄMMUNG

Seite 124

SOCKELPROFILE

Seite 117

ARMIERUNG

KEIM ARMIERUNGSMASSE-100

Verbrauch:Ca. 11 kg/m² für Schichtdicke 10 mm**Lieferform:**

20 kg/Sack, 36 x 20 kg/Palette

500 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM GLASFASER-GITTERMATTE 6X6

Lieferform:

50 m x 1,1 m

KEIM Anputzleisten nach Tabelle

Seite 112

OBERPUTZ

KEIM BRILLANTPUTZ

Glattputz

Rauputz 2 mm, 3 mm

Rillenputz 2 mm, 3 mm

Mineralputz (5 mm)

Verbrauch:

Ca. 1,1 kg/mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 119 ff.

Lieferform:

25 kg/Sack, 30 x 25 kg/Palette

600 kg/Big Bag für 1 m³ oder 3 m³ Silo

KEIM STUCASOL

Kratzputzstruktur K1; K2; K3

Verbrauch:Ca. 1,3 kg/m² x mm Schichtdicke

*nähere Angaben zu den Verbrauchswerten auf S. 51

Lieferform:

25 kg/Eimer, 24 x 25 kg/Palette

ANSTRICH

KEIM SOLDALIT

Verbrauch:Ca. 0,45 kg/ m² für zweimaligen Anstrich**Lieferform:**

2,5 kg, 5 kg, 18 kg Eimer

KEIM EGALISATIONSFARBE

Verbrauch:Ca. 0,2 l/ m² je Anstrich**Lieferform:**

2,5l, 5 l, 15 l Eimer